



虹牌油漆

麗特水性戶外護木漆

LEADER WATERBORNE EXTERIOR WOOD COATING

產 品 號 碼	YOT-705#純透明、#01、#05、#06、#07、#08、#0908、#9、#純透明啞光、#0100、#0500、#0600、#0700、#0800、#0980、#0900。
型 別	由耐候型水性特殊合成樹脂與無機顏填料等所配製而成底面合一型護木漆。
用 途	戶外木製品、小木屋、木別墅、木地板、棧道、涼亭等戶外用木器設施。
特 性	1. 漆膜具優良透明度及平坦性，乾燥後清晰度佳能顯示出木材細緻紋理。 2. 塗料採用的樹脂具適當彈性及滲透性，成膜後對木纖維具良好附著力，受保護的木材可防霉、防腐，表面不易產生龜裂、翹曲、脫落或退色。 3. 為底面合一型，以滾塗或刷塗三道即有優良防護性。(建議透明色及戶外地板額外多刷塗一道以上)。
光 澤	有光型 (20~40% ，刷塗道次愈多光澤愈高)，啞光型 (<10%)
顏 色	啞光系列：YOT-705#純透明啞光、#0100 透明啞光、#0500 柚木啞光、#0600 胡桃啞光、#0700 松木啞光、#0800 橡木啞光、#0980 白色啞光、#0900 黑色啞光。 有光系列：YOT-705#純透明、#01 透明、#05 柚木、#06 胡桃、#07 松木、#08 橡木、#0980 白色、#0900 黑色。
重 量	1.0 Kg/L 以上
塗 膜 狀 態	平滑
黏 度	1000~2000 cps (LV3,RPM60) (25°C)。
乾 燥 時 間	指觸 20~30 分鐘 (25°C/相對濕度 50%)
漆 膜 厚 度	濕膜 80 μm 乾膜 20 μm。
理 論 塗 佈 量	8~10 m ² /Kg (二道塗佈量)
塗 裝 間 隔	可砂磨時間：30 分以上 (第一道後可不用砂磨) 可重塗時間：30 分以上
總 不 揮 發 物	25%
調 薄 劑	清水
調 薄 劑 用 量	建議原液塗裝或第一道加水稀釋約 5~10% 以利施工及增加對木材滲透性。
適 用 底 漆	底面合一型。
貯 藏 安 定 性	正常情況下，18 個月。
塗 裝 方 法	滾塗或刷塗。
注 意 事 項	1.使用前請攪拌均勻。 2.被塗物表面之灰塵、木屑或油脂等附著物，先用 # 240 砂紙研磨，清除乾淨。第一道乾燥後，可直接上第二道，或以 # 600 輕紗後再塗佈，可增加面漆的平坦性。 3.塗裝器具用完後，應立即以清水洗淨以免發生硬化膠固。
備 註	油漆實際塗佈量會依木材種類、形狀大小、工作環境而改變。

PDM282824XX V1.1

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員。

永記造漆工業股份有限公司

高雄市小港區沿海三路 26 號 TEL: 07-8713181 (15線)

FAX: 07-8715443 · 8715833

TFG0410