

# 防銹油

## RUST PREVENTIVE OIL



- 產品號碼： OM-06
- 型別： 由特殊合成樹脂及防銹劑構成之防銹油
- 用途： 礦油或燃料油槽之暫時防銹用油料。
- 特性：  
1. 乾燥迅速，附著力強。  
2. 耐水性與防銹性良好。  
3. 易溶於礦油或燃料油，而無不良影響。  
4. 容易施工。
- 規格資訊：  
顏色： 淡色透明  
光澤度： 有光  
體積固含量： 55% 以上  
建議膜厚： 濕膜 45  $\mu$  (Micron)      乾膜 25  $\mu$  (Micron)  
理論塗佈量： 84.0 m<sup>2</sup>/Gal      22.2 m<sup>2</sup>/L      24.7 m<sup>2</sup>/Kg  
比重： 0.90 Kg/L 以上  
粘度： 50~60 KU (25°C)
- 混合調薄：  
調薄劑： No.805 松香水  
調薄劑用量： 0~5% (不含清洗工具)
- 塗裝方法：  
無氣噴塗、刷塗、滾塗  
無氣噴塗作業： 噴嘴尺寸： 0.015" ~ 0.019"  
二次空氣壓力： 4 ~ 5 Kg/cm<sup>2</sup>  
壓縮比： 23:1 或 更大
- 乾燥時間： 指觸 30 分鐘以內      堅結 1 小時以內 (25°C)
- 塗裝間隔： 最少 2 小時 (25°C)
- 貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下，至少半年。  
閃點： 25 °C (77 °F) 以上
- 注意事項：  
1. 被塗物表面之水份、油脂、灰塵等附著污物，必須清除乾淨。  
2. 做疊層塗裝時，必須等待下層漆膜完全乾燥後，始可施工。  
3. 油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。