



虹牌油漆

防 銹 油

RUST PREVENTIVE OIL

| | | | |
|-------------|--|------------------------|-------------------------|
| 產 品 號 碼 | No.610 (OM-06) | | |
| 型 別 | 由特殊合成樹脂及防銹劑構成之防銹油。 | | |
| 用 途 | 礦油或燃料油槽之暫時防銹用油料。 | | |
| 特 性 | 1. 乾燥迅速，附着力強。 2. 耐水性與防銹性良好。 3. 易溶於礦油或燃料油，而無不良影響。 4. 容易施工。 | | |
| 施 工 法 | 無氣噴塗、刷塗、滾塗 | | |
| 顏 色 | 淡色透明 | | |
| 光 澤 | 有光 | | |
| 閃 火 點 | 25 °C (77 °F) 以上 | | |
| 重 量 | 0.90 Kg/L 以上 | | |
| 黏 度 | 50~60 KU (25°C) | | |
| 乾 燥 時 間 | 指觸 30 分鐘以內 | 堅結 1 小時以內 (25°C) | |
| 塗 裝 間 隔 | 最少 2 小時 (25°C) | | |
| 塗 膜 厚 度 | 濕膜 45 μ (Micron) | 乾膜 25 μ (Micron) | |
| 固 體 容 積 | 55.0% 以上 | | |
| 理 論 塗 佈 量 | 84.0 m ² /Gal | 22.2 m ² /L | 24.7 m ² /Kg |
| 調 薄 劑 | No.805 松香水 | | |
| 調 薄 劑 用 量 | 0~5% (重量率) | | |
| 貯 藏 安 定 性 | 正常情況下，至少半年。 | | |
| 無 氣 噴 塗 作 業 | 噴 嘴 尺 寸 0.015" ~ 0.019" 二 次 空 氣 壓 力 4 ~ 5 Kg/c m ² 壓 縮 比 23 : 1 或 更 大 | | |