



虹牌油漆

彩 虹 醇 酸 漆 16

高固成分有機矽醇酸面漆

產 品 號 碼	RAINBOKYD 16
型 別	有機矽醇酸面漆，含有低太陽能吸收（LSA）顏料。
特 性	1. 漆膜柔韌、緻密。 2. 耐水性、耐候性優良。 3. 容易施工。 4. 低吸熱性、隔熱。 5. 高固成分、低有機揮發物。
光 澤 度	半光
顏 色	灰色系列
閃 火 點	38℃ 以上
揮 發 性 有 機 物	VOC 350 (g/l) 以下
重 量	1.2 Kg/L 以上
乾 燥 時 間	指觸 4 小時以內 堅結 12 小時以內 (25℃)
塗 膜 厚 度	45 微米乾膜厚 (75 微米濕膜厚)。 標準膜厚範圍 35-55 微米乾膜厚 (57.5 - 92.5 微米濕膜厚)
固 體 容 積	60%
理 論 塗 佈 量	在 45 微米乾膜厚時理論塗佈率為 1.8 米 ² /公升，允許適當的損耗係數。
塗 裝 間 隔	24 小時以上
調 薄 劑	No.805 松香水(OM-07)
調 薄 劑 用 量	0~5% (不含清洗工具)
適 用 底 漆	請參考各塗裝系統。
貯 藏 安 定 性	正常情況下，至少一年。
塗 裝 方 法	無氣噴塗、刷塗、滾塗
備 註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM3030016X V1.0

最新版次，請參照公司網頁； 如查無資料，請洽業務人員。

永記造漆工業股份有限公司

高 雄 市 小 港 區 沿 海 三 路 26 號 TEL: 07-8713181 (15線)

FAX: 07-8715443 • 8715833

TFG0410