

# 永麗樹脂底漆 ( 水泥面用 )

## VINYL ESTER SEALER / PRIMER ( FOR CONCRETE )



- 產品號碼： 1615CP
- 類別： 由不飽和聚酯樹脂與促進劑所構成之二液型底漆。
- 用途： 管線、貯槽、工廠設施、地板等水泥面構造物專用之接著底漆。
- 特性： 1.乾燥迅速，四小時即可做上塗。  
2.具優良之附著性與可撓性。  
3.耐水、耐溶劑、耐藥品及防蝕性特優。  
4.與不飽和聚酯樹脂之 FRP 積層或永麗玻璃鱗片塗料層間附著特優。
- 規格資訊：
- 顏色： 透明
  - 體積固含量：  $98 \pm 2\%$
  - 總不揮發物：  $98 \pm 2\%$
  - 建議膜厚： 乾膜  $50 \sim 100 \mu$  (Micron)      濕膜  $50 \sim 100 \mu$  (Micron)
  - 理論塗佈量：  $0.1 \text{ Kg/m}^2$  (乾膜  $100 \mu$ )
  - 適用塗料： 面漆： 不飽和聚酯樹脂之 FRP 積層或鱗片漆等之永麗系統
  - 比重：  $1.0 \text{ Kg/L}$  以上 (混合漆)
  - 粘度：  $70 \sim 90 \text{ KU}$  (混合漆  $25^\circ\text{C}$ )
- 混合調薄：
- 調薄劑： 丙酮、MIBK (清洗工具用)
  - 混合比： 主劑：促進劑 =  $100 : 1 \sim 1.5$  (重量比)  
(或依製造廠商規定比例)
- 可使用時間： 20 分鐘以內 (混合漆  $25^\circ\text{C}$ )
- 塗裝方法： 刷塗、滾塗、無氣噴塗、噴塗
- 乾燥時間： 指觸 1 小時以內      堅結 4 小時以內 ( $25^\circ\text{C}$ )
- 塗裝間隔： 最少 4 小時      最多 10 天
- 貯藏安定性： 保存期間： 三個月 /  $5^\circ\text{C}$ ；一個月 /  $25^\circ\text{C}$ ；十二天 /  $30^\circ\text{C}$
- 注意事項：
- 被塗面之水份、油脂、灰塵等附著污物必須清除乾淨。
  - 塗裝器具用完後，應即洗淨以免發生硬化膠固。
  - 施工現場最好有冷凍貨櫃儲存材料，以免變質。
  - 桶槽內施工，應有通風設施裝置。
  - 油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM70X1615CPX1 V1.0 2024-05-01



永記造漆工業股份有限公司  
YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG. CO., LTD.

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員

1/1

[www.rainbowpaint.com.tw](http://www.rainbowpaint.com.tw)