

- 產品號碼： 1007 (EP-01)
- 型別： 由環氧樹脂 (Epoxy Resin) 及硬化劑，配以紅丹顏料精製而成之二液型高性能防銹底漆。
- 用途： 橋樑、水渠、貯槽、工廠設備等鋼鐵構造物防蝕、防銹用底漆。
- 特性：
1. 塗膜堅韌，附著力強。
2. 耐水、耐海水性特優。
3. 耐油性極佳。
4. 防銹力特強。
5. 耐磨損性非常優良。
- 規格資訊：
顏色： 橙紅色
光澤度： 平光
總不揮發物： 70% 以上 (混合漆)
建議膜厚： 濕膜 100 μ (Micron) 乾膜 50 μ (Micron)
理論塗佈量： 38.0 m²/Gal 10.0 m²/L 6.3 m²/Kg
適用塗料： 面漆： 永保新面漆、永美塑膠面漆、氯化橡膠面漆、優麗面漆
- 比重： 1.5 Kg/L 以上 (混合漆)
遮蓋力： 10 m²/L 以上 (混合漆)
粘度： 70~90 KU (混合物 25°C)
- 混合調薄：
調薄劑： No.1005 永保新調薄劑 (SP-12)
調薄劑用量： 5~10% (不含清洗工具)
混合比： 主劑：硬化劑=93：7 (重量比)
可使用時間： 8 小時 (混合漆 25°C)
- 塗裝方法： 刷塗、無氣噴塗
- 乾燥時間： 指觸 1.5 小時以內 堅結 6 小時以內 完全硬化 7 天 (25°C)
- 塗裝間隔： 最少 8 小時
- 貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下，至少一年。
- 注意事項：
1. 主劑與硬化劑必須按規定比例均勻調合，放置 10~20 分鐘再使用。
2. 被塗物表面之水份、油脂、污泥、灰塵、鐵銹及腐蝕性鹽類等附著污物，必須清除乾淨。
3. 陰雨或大氣相對濕度在 85% RH 以上時，應避免施工，尤以表面潮濕者，必須使之完全乾燥。
4. 塗裝器具用完後，應立即洗淨。
5. 在貯槽內之施工，必須注意充分的通風。
6. 油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。