



虹牌油漆

永保新高固型防蝕塗料

EPOXY HIGH SOLIDS COATING FOR ANTI-CORROSION

產 品 號 碼	EP-988
型 別	由環氧樹脂配以特殊防蝕顏料及雲母粉精製而成之高固型份塗料。
用 途	船舶、橋樑、儲槽、管線、石化廠及一般鋼鐵構造物用之防蝕塗料。
特 性	1. 漆膜堅硬而柔韌、耐磨性特優。 2. 防蝕性，耐水性優異。 3. 含環保型防蝕顏料，對鋼材兼具優異的抑制型及遮蔽型防蝕力。 4. 耐油性及耐化學藥品性極優。 5. 可上塗或被塗多種形式塗料，為最佳維修塗料。 6. 防蝕性優異，搭配高耐候型面漆後防蝕性能格外優異。 7. 表面處理後的碳鋼、不鏽鋼及熱浸鍍鋅底材皆可附著。
顏 色	棕色、灰色
閃 火 點	25 °C 以上
比 重	1.5 Kg/L 以上（混合漆）
黏 度	95 KU 以上（混合物 25°C）
乾 燥 時 間	指觸 4 小時以內 堅結 12 小時以內 完全硬化 7 天（25°C）
漆 膜 厚 度	濕膜 108~652 μ (Micron) 乾膜 100~600 μ (Micron)
固 體 容 積	90 $\pm$ 3 %
理 論 塗 佈 量	35.2 m ² /Gal 9.3 m ² /L 5.96 m ² /Kg (DFT : 100 μ m)
塗 裝 間 隔	最少 10 小時（25°C） 最多 7 天（面漆）28 天（EP-988）
調 薄 劑	二甲苯 或 SP-12 調薄劑（0~5 %）不含清洗工具用
適 用 面 漆	永保新、優麗漆、永氟龍氟碳樹脂系統面漆
混 合 比	主劑：硬化劑=77.6：22.4（重量比）
可 用 時 間	3 小時（混合後）（25°C）以內
貯 藏 安 定 性	正常情況下，至少 2 年。
塗 裝 方 法	無氣噴塗、刷塗、滾塗
無 氣 噴 塗 作 業	噴嘴尺寸 0.017" 以上 空氣壓力 4 Kg/cm ² 以上 壓縮比 45：1 或更大
注 意 事 項	1. 主劑與硬化劑必須按規定比例均勻調合。 2. 被塗物表面之水份、油脂、污泥、灰塵、鐵銹及腐蝕性鹽類等附著物，必須清除乾淨。 3. 陰雨或大氣相對溼度高於 85% RH 時應避免施工；尤以表面潮濕時，必須使之完全乾燥。 4. 塗裝器具使用完後，應立即洗淨。 5. 塗料應儲存於通風陰涼處，切勿置放於室外曝曬，以避免影響材料品質。 6. 調薄劑使用量，依被塗物表面溫度而增減，溫度降低有可能要多加調薄劑用量。

PDM10EP988X V1.6

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員。

永記造漆工業股份有限公司

高雄市小港區沿海三路 26 號 TEL: 07-8713181 (15線)

FAX: 07-8715443 • 8715833

TFG0410