



虹牌油漆

永美塑膠船面漆

VINYL MARINE FINISH

產品號碼	SP-34 (VF-51)
型別	由氯乙烯樹脂及耐候性顏料構成之船舶面漆。
用途	船上構物、甲板配件及艙房用面漆。
特性	1. 乾燥極速，與永美防銹漆之附著力極強。 2. 耐海水性及耐油性優異。 3. 抗海洋氣候，耐鹽霧侵蝕。 4. 漆膜堅牢、柔韌。
光澤度	有光
顏色	白色及指定色
閃火點	8°C (46°F) 以上
重量	1.0 Kg/L 以上
黏度	70~90 KU (25°C)
乾燥時間	指觸 30 分以內 堅結 2 小時以內 (25°C)
漆膜厚度	濕膜 95 μ (3.8 mil) 乾膜 35 μ (1.4 mil)
理論塗佈量	40.0 m ² /Gal 10.5 m ² /L 10.5 m ² /Kg
塗裝間隔	最少 3 小時 (25°C)
固體容積	37% 以上
調薄劑	SP-36 永美塑膠漆調薄劑
調薄劑用量	5~10% (不含清洗工具)
適用底漆	SP-32 永美塑膠船底防銹漆 (VA-11) SP-30 永美塑膠紅丹漆 永保新系列底漆
貯藏安定性	正常情況下，至少一年。
塗裝方法	無氣噴塗、刷塗
施工注意事項	天候陰雨、有霧或濕度超過 85% RH 時，勿施工塗刷永美漆類。
備註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。