

彩虹壓克力漆 25



壓克力面漆

- 產品號碼： RAINBOLIC 25
型別： 改質壓克力面漆。
特性： 1.用於水線上面漆。
2.良好的耐海水性。
3.良好的保光、保色性。
4.快乾。
5.容易施工。
- 規格資訊： 顏色： 白色、其他顏色
光澤度： 有光
VOC 含量： 450 (g/l) 以下
體積固含量： 45 % 以上
建議膜厚： 濕膜 75~167 μ (Micron) 乾膜 35~75 μ (Micron)
理論塗佈量： 50.5 m²/Gal 13.3 m²/L @ 35 μ m
比重： 1.1 kg/L 以上
- 混合調薄： 調薄劑： RP-71 橡膠調薄劑
調薄劑用量： 0~2% (刷塗、滾塗) 0~3% (無氣噴塗)
- 塗裝方法： 無氣噴塗、刷塗、滾塗
乾燥時間： 指觸 1 小時以內 堅結 4 小時以內 (25°C) (35 μ)
塗裝間隔： 最少 3 小時 (25°C)
貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下，至少二年。
- 注意事項： 1.被塗物表面之水份、油脂、污泥、灰塵、鐵銹及腐蝕性鹽類等附著污物必須清除乾淨。
2.陰雨或大氣相對濕度在 85% RH 以上時，或底材溫度低於露點 3°C 以下時，應避免施工。
3.貯槽內之施工，必須注意以充分之通風。

PDM30XX30025X1 V1.0 2024-05-01



永記造漆工業股份有限公司
YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG. CO., LTD.

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員

1/1

www.rainbowpaint.com.tw