



虹牌油漆

彩虹壓克力漆 25

壓克力面漆

產品號碼	RAINBOLIC 25
型別	改質壓克力面漆。
特性	1. 用於水線上面漆。 2. 良好的耐海水性。 3. 良好的保光、保色性。 4. 快乾。 5. 容易施工。
光澤	有光
顏色	白色、其他顏色
揮發性有機化合物	VOC 450 (g/l) 以下
重量	1.1 kg/L 以上
乾燥時間	指觸 1 小時以內 堅結 4 小時以內 (25°C) (35 μ)
塗膜厚度	濕膜 75~167 μ (Micron) 乾膜 35~75 μ (Micron)
固體容積	45±2%
理論塗佈量	50.5 m ² /Gal 13.3 m ² /L @ 35 μm
塗裝間隔	最少 3 小時 (25°C) □
調薄劑	RP-71 橡膠調薄劑
調薄劑用量	0~2% (刷塗、滾塗) 0~3% (無氣噴塗)
建議塗裝系統	請參考各塗裝系統
貯藏安定性	正常情況下，至少二年。
塗裝方法	無氣噴塗、刷塗、滾塗
注意事項	1. 被塗物表面之水份、油脂、污泥、灰塵、鐵銹及腐蝕性鹽類等附著污物必須清除乾淨。 2. 陰雨或大氣相對濕度在 85% RH 以上時，或底材溫度低於露點 3°C 以下時，應避免施工。 3. 貯槽內之施工，必須注意以充分之通風。