永保新無溶劑面漆

EPOXY COATING, SOLVENTLESS

RAINBOW 虹牌油漆

產品號碼：1015

型　　別：由特殊無溶劑永保新樹脂（Epoxy Resin）及硬化劑，配以耐化學性顏料精製而成之二液型無溶劑面漆。

用　　途：化學廠、發電廠、鋼鐵廠、科技廠房之地床使用面漆。

特　　性：
1.漆膜堅韌，附著性非常優良。
2.施工一道即可得 600~1000μ 以上無針孔厚漆膜。
3.耐水及耐油性特優。
4.耐油與耐藥品性及防蝕等性能非常優良。
5.耐機械磨損及電氣絕緣性優良。

規格資訊：
顏　　色：有限制（請參考色卡）
光 澤 度：85% 以上
理論塗佈量：0.8~1.3kg/m² (乾膜 600~1000μ)
適用塗料：底　　漆：No.1073 永保新透明水泥底漆（或按本公司指定用法施工）
遮 蓋 力：8 ㎡/L 以上（混合漆）（因顏色而異）
粘　　度：90～110 KU（25℃）

混合調薄：
調 薄 劑：No.1005 永保新調薄劑（SP-12）（僅可用以清洗工具）
混 合 比：主劑：硬化劑＝80：20（重量比）
可使用時間：1/2 小時（混合漆 25℃）

塗裝方法：鏝塗、滾塗

乾燥時間：指觸　6 小時以內　　堅結 18 小時以內　　完全硬化　7 天（25℃）

貯藏安定性：保存期間：正常情況下，至少一年。

注意事項：
1.主劑及硬化劑必須按規定的比例攪拌均勻調合後，請立即施工，不得添加任何溶劑。
2.被塗物表面之水份、油脂、污泥、灰塵等附著污物，必須清除乾淨。
3.陰雨或大氣相對濕度在 85% RH 以上時，應避免施工，尤以表面潮濕者，必須使之完全乾燥。
4.塗裝器具用完後，應立即洗淨。
5.直接塗於水泥製品之表面時，必須完全乾燥後，始可施工。
6.塗裝間隔超過規定時間時，必須將漆面磨粗以增加其附著力。
7.油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。
8.低溫高濕環境不建議施工，容易造成乾燥變慢及浮胺霜(amine brush)現象。
9.如施工過薄會造成表面缺失。