



虹牌油漆

永保新無溶劑面漆

EPOXY COATING, SOLVENTLESS

產品號碼	No.1015
型別	由特殊無溶劑永保新樹脂 (Epoxy Resin) 及硬化劑，配以耐化學性顏料精製而成之二液型無溶劑面漆。
用途	化學廠、發電廠、鋼鐵廠設施及貯槽裡襯用防蝕面漆。
特性	1. 漆膜堅韌，附著性非常優良。 2. 刷塗一道即可得 200 μ 以上無針孔厚漆膜。 3. 耐水及耐油性特優。 4. 耐油與耐藥品性及防蝕等性能非常優良。 5. 耐機械磨損及電氣絕緣性優良。
光澤度	85% 以上
顏色	有限制 (請參考色卡)
遮蓋力	8 m^2/L 以上 (混合漆) (因顏色而異)
重量	1.35 Kg/L 以上 (混合漆)
粘度	90~110 KU (25°C)
乾燥時間	指觸 6 小時以內 堅結 18 小時以內 完全硬化 7 天 (25°C)
漆膜厚度	濕膜 375 μ (Micron) 乾膜 350 μ (Micron)
理論塗佈量	10.2 m^2/Gal 2.7 m^2/L 2.3 m^2/Kg
塗裝間隔	最少 24 小時 最多 7 天 (25°C)
混合比	主劑：硬化劑=80：20 (重量比)
總不揮發物	95% 以上 (混合漆)
可用時間	1/2 小時 (混合漆 25°C)
調薄劑	No.1005 永保新調薄劑 (SP-12) (僅可用以清洗工具)
適用底漆	No.1073 永保新透明水泥底漆 (或按本公司指定用法施工)
貯藏安定性	正常情況下，至少一年。
塗裝方法	鏝填、刷塗
注意事項	1. 主劑及硬化劑必須按規定的比例均勻調合後，請立即塗裝，於 10 分鐘內須用完。 2. 被塗物表面之水份、油脂、污泥、灰塵、鐵銹及腐蝕性鹽類等附著污物，必須清除乾淨。 3. 陰雨或大氣相對濕度在 85% RH 以上時，應避免施工，尤以表面潮濕者，必須使之完全乾燥。 4. 塗裝器具用完後，應立即洗淨。 5. 直接塗於水泥製品之表面時，必須完全乾燥後，始可施工。 6. 塗裝間隔超過規定時間時，必須將漆面磨粗以增加其附著力。
備註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM101015XX V1.2

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員。

永記造漆工業股份有限公司

高雄市小港區沿海三路 26 號 TEL: 07-8713181 (15線)

FAX: 07-8715443 · 8715833

TFG0410