

# 永保新無溶劑面漆

## EPOXY COATING, SOLVENTLESS



- 產品號碼： 1015
- 型別： 由特殊無溶劑永保新樹脂 (Epoxy Resin) 及硬化劑，配以耐化學性顏料精製而成之二液型無溶劑面漆。
- 用途： 化學廠、發電廠、鋼鐵廠設施及貯槽裡襯用防蝕面漆。
- 特性： 1. 漆膜堅韌，附著性非常優良。  
2. 刷塗一道即可得 200  $\mu$  以上無針孔厚漆膜。  
3. 耐水及耐油性特優。  
4. 耐油與耐藥品性及防蝕等性能非常優良。  
5. 耐機械磨損及電氣絕緣性優良。
- 規格資訊：
- 顏色： 有限制 (請參考色卡)
- 光澤度： 85% 以上
- 總不揮發物： 95% 以上 (混合漆)
- 建議膜厚： 濕膜 375  $\mu$  (Micron) 乾膜 350  $\mu$  (Micron)
- 理論塗佈量： 10.2 m<sup>2</sup>/Gal 2.7 m<sup>2</sup>/L 2.3 m<sup>2</sup>/Kg
- 適用塗料： 底漆： No.1073 永保新透明水泥底漆  
(或按本公司指定用法施工)
- 比重： 1.35 Kg/L 以上 (混合漆)
- 遮蓋力： 8 m<sup>2</sup>/L 以上 (混合漆) (因顏色而異)
- 粘度： 90~110 KU (25°C)
- 混合調薄：
- 調薄劑： No.1005 永保新調薄劑 (SP-12) (僅可用以清洗工具)
- 混合比： 主劑：硬化劑=80：20 (重量比)
- 可使用時間： 1/2 小時 (混合漆 25°C)
- 塗裝方法： 鏟填、刷塗
- 乾燥時間： 指觸 6 小時以內 堅結 18 小時以內 完全硬化 7 天 (25°C)
- 貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下，至少一年。
- 注意事項：
1. 主劑及硬化劑必須按規定的比例均勻調合後，請立即塗裝，於 10 分鐘內須用完。
  2. 被塗物表面之水份、油脂、污泥、灰塵、鐵銹及腐蝕性鹽類等附著污物，必須清除乾淨。
  3. 陰雨或大氣相對濕度在 85% RH 以上時，應避免施工，尤以表面潮濕者，必須使之完全乾燥。
  4. 塗裝器具用完後，應立即洗淨。
  5. 直接塗於水泥製品之表面時，必須完全乾燥後，始可施工。
  6. 塗裝間隔超過規定時間時，必須將漆面磨粗以增加其附著力。
  7. 油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM10XXX1015X1 V1.0 2024-05-01