



# 虹牌油漆

## 永保新無溶劑柏油漆

### EPOXY-TAR, SOLVENTLESS

產 品 號 碼	No.1016 (EP-11)
型 別	由特殊無溶劑永保新樹脂 (Epoxy Resin) 及硬化劑，配以精製煤焦油 (Coal Tar) 精製而成之二液型防蝕塗料。
用 途	發電廠、鋼鐵廠及化工廠等防酸、抗鹼、重防蝕塗料。
特 性	1. 漆膜堅韌且附著力強。 2. 刷塗一道即可得 300 $\mu$ 以上無針孔厚漆膜。 3. 耐水、耐藥品性及防蝕等性能特優。 4. 耐機械磨損性非常優良。 5. 價格較低廉。
光 澤	有光
顏 色	黑色或棕色
粘 度	膏狀 (混合漆 25°C)
重 量	1.2 Kg/L 以上 (混合漆)
乾 燥 時 間	指觸 5 小時以內      堅結 20 小時以內      完全硬化 7 天 (25°C)
漆 膜 厚 度	濕膜 325 $\mu$ (Micron)      乾膜 300 $\mu$ (Micron)
理 論 塗 佈 量	11.3 m <sup>3</sup> /Gal      3.0 m <sup>3</sup> /L      2.7 m <sup>3</sup> /Kg
塗 裝 間 隔	24 小時以內
混 合 比	主劑：硬化劑=28.3：71.7 (重量比)
總 不 揮 發 物	95% 以上 (混合漆)
可 用 時 間	1/2 小時 (混合漆 25°C)
調 薄 劑	No.1005 永保新調薄劑 (SP-12) (僅可用以清洗工具)
貯 藏 安 定 性	正常情況下，至少一年。
塗 裝 方 法	鏟填、刷塗
注 意 事 項	1. 主劑及硬化劑必須按規定的比例均勻調合，放置 10~20 分鐘再使用。 2. 被塗物表面之水份、油脂、污泥、灰塵、鐵銹及腐蝕性鹽類等附著污物，必須清除乾淨。 3. 陰雨或大氣相對濕度在 85% RH 以上時，應避免施工，尤以表面潮濕者，必須使之完全乾燥。 4. 塗裝器具用完後，應立即洗淨。 5. 直接塗於水泥牆或水泥製品之表面時，必須完全乾燥後，始可施工。 6. 塗裝間隔超過規定時間時，必須將漆面磨粗以增加其附著力。
備 註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。