

永保新無溶劑柏油漆

EPOXY-TAR, SOLVENTLESS



- 產品號碼： 1016 (EP-11)
- 型別： 由特殊無溶劑永保新樹脂 (Epoxy Resin) 及硬化劑，配以精製煤焦油 (Coal Tar) 精製而成之二液型防蝕塗料。
- 用途： 發電廠、鋼鐵廠及化工廠等防酸、抗鹼、重防蝕塗料。
- 特性： 1. 漆膜堅韌且附著力強。
2. 刷塗一道即可得 300 μ 以上無針孔厚漆膜。
3. 耐水、耐藥品性及防蝕等性能特優。
4. 耐機械磨損性非常優良。
5. 價格較低廉。
- 規格資訊：
- 顏色： 黑色或棕色
- 光澤度： 有光
- 總不揮發物： 95% 以上 (混合漆)
- 建議膜厚： 濕膜 325 μ (Micron) 乾膜 300 μ (Micron)
- 理論塗佈量： 11.3 m²/Gal 3.0 m²/L 2.7 m²/Kg
- 比重： 1.2 Kg/L 以上 (混合漆)
- 粘度： 膏狀 (混合漆 25°C)
- 混合調薄：
- 調薄劑： No.1005 永保新調薄劑 (SP-12) (僅可用以清洗工具)
- 混合比： 主劑：硬化劑=28.3：71.7 (重量比)
- 可使用時間： 1/2 小時 (混合漆 25°C)
- 塗裝方法： 鏟填、刷塗
- 乾燥時間： 指觸 5 小時以內 堅結 20 小時以內 完全硬化 7 天 (25°C)
- 塗裝間隔： 24 小時以內
- 貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下，至少一年。
- 注意事項：
1. 主劑及硬化劑必須按規定的比例均勻調合，放置 10~20 分鐘再使用。
 2. 被塗物表面之水份、油脂、污泥、灰塵、鐵銹及腐蝕性鹽類等附著污物，必須清除乾淨。
 3. 陰雨或大氣相對濕度在 85% RH 以上時，應避免施工，尤以表面潮濕者，必須使之完全乾燥。
 4. 塗裝器具用完後，應立即洗淨。
 5. 直接塗於水泥牆或水泥製品之表面時，必須完全乾燥後，始可施工。
 6. 塗裝間隔超過規定時間時，必須將漆面磨粗以增加其附著力。
 7. 油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM10XXX1016X1 V1.0 2024-05-01



永記造漆工業股份有限公司
YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG. CO., LTD.

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員

1/1

www.rainbowpaint.com.tw