



# 虹牌油漆

## 彩虹環氧漆 809

### 環氧連結漆

產品號碼	RAINBOPRIME 809
型別	由環氧樹脂 (pure-epoxy) 構成之二液型高固型連結漆。
特性	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 船舶外板、船邊、水線及船底通用連結漆。</li> <li>2. 可上塗或被塗多種型式塗料，可與多種塗裝系統搭配。</li> <li>3. 漆膜堅硬而柔韌，耐磨損性特優。</li> <li>4. 耐海水及多數化學藥品性特優。</li> </ol>
光澤	平光
顏色	棕色、銀色、灰色、綠色及藍色
揮發性有機物濃度	最大值 220 g/L 以下
黏度	120 KU 以上 (混合)
閃火點	23 °C 以上
重量	1.45 Kg/L 以上 (混合物)
乾燥時間	指觸 3 小時以內      堅結 24 小時以內      完全硬化 7 天 (25°C)
塗膜厚度	濕膜 125 μ ~ 187.5 μ      乾膜 100 μ ~ 150 μ
固體容積	78~82%
理論塗佈量	30.5 m <sup>2</sup> /Gal      8 m <sup>2</sup> /L      乾膜 100 μ
塗裝間隔	

		醇酸漆 Rainbokyd 15	油性水泥 Rainbolic 25	環氧漆	PU 面漆 Rainbothane 751	防污漆 SP-99 SP-120	橡膠面漆 RT3 / SP34 / VF51	滑型 防污漆 1100
15°C	最短	12 小時	12 小時	12 小時	12 小時	12 小時	12 小時	36 小時
	最長	10 天	2 天	40 天	40 天	10 天	2 天	4 天
25°C	最短	8 小時	8 小時	8 小時	8 小時	8 小時	8 小時	24 小時
	最長	6 天	1 天	30 天	30 天	8 天	1 天	3 天
35°C	最短	6 小時	6 小時	6 小時	6 小時	6 小時	6 小時	18 小時
	最長	4 天	20 小時	21 天	21 天	4 天	20 小時	2 天

混合漆	主劑：硬化劑 = 18 : 2 (體積比)
可用時間	2 小時 (混合物 25°C)
調薄劑	No.1005 永保新調薄劑 (SP-12)
調薄劑用量	0~10% (重量率)
建議塗裝系統	公司建議之塗裝系統
貯藏安定性	正常情況下，至少一年。
塗裝方法	無氣噴塗、刷塗、滾塗
無氣噴塗作業	噴嘴尺寸 0.021"~0.029" 二次空氣壓力 5~6 Kg/c m <sup>2</sup> 壓縮比 33 : 1 或更大

- 注意事項
1. 主劑與硬化劑，必須按規定比例，均勻調合。
  2. 各項工具於使用完畢，須立即洗淨。
  3. 於貯槽內施工時，須注意予以充分通風。

PDM3030809X V1.4

最新版次，請參照公司網頁； 如查無資料，請洽業務人員。

# 永記造漆工業股份有限公司

高雄市小港區沿海三路 26 號 TEL: 07-8713181 (15線)

FAX: 07-8715443 · 8715833

TFG0410