

水性環氧快乾補土



Water-borne Fast Dry Epoxy Putty

- 產品號碼： EP-100W
- 型別： 由水性環氧樹脂 (Epoxy Resin) 及特殊水性硬化劑，配以顏填料精製而成之二液型水性環氧補土。
- 用途： 專為水泥製品、三合板、石膏板、FRP 板等間隙結構設置之高性能水性黏著劑。
- 特性：
1. 漆膜堅韌，附著力強。
2. 不吐黃，不垂流。
3. 一次施工即可達成高膜厚要求。
4. 耐磨、耐衝擊性極佳。
5. 耐水、耐鹼與耐溶劑等性能極優。
6. 水性配方環保無毒。
7. 使用後的工具只需以水清洗。
8. 對板材與水泥牆間隙(軟硬牆)具有良好附著力，且不會龜裂，不需不織布補強。
- 規格資訊：
顏色： 淡黃色 (混合後)
體積固含量： 60% 以上 (混合漆)
比重： 1.3 kg/L 以上
粘度： 半膏狀
- 混合調薄：
調薄劑： 自來水
調薄劑用量： 5%-20%
混合比： 主劑：硬化劑=1：1 (重量比)
可使用時間： 1 Kg 混合漆 30 分鐘以上 (25°C)
- 塗裝方法： 鏟批、滾塗、刷塗或噴塗
- 乾燥時間： 指觸 1 小時以內 半堅結 3 小時以內 完全硬化 7 天 (30°C)
- 塗裝間隔： 最少 4 小時 最多 5 天 (30°C)
可研磨時間：至少 3 小時(視漆膜厚度及環境條件而異)
- 貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下，至少 1 年。
- 注意事項：
1. 主劑及硬化劑必須按規定比例均勻調合使用。
2. 表面潮濕時，必須使之完全乾燥後方可施工。
3. 施工工具用畢後，應立即以清水洗淨。