



READY-MIXED PAINT, MEDIUM COLOR SERIES

產 型 用 特	品 號	碼 別 途 性	No.105：淺藍／淺綠／淺黃調合漆 No.150 其它各色 由長油性醇酸樹脂（Alkyd Resin）及特殊顏料精製而成之中色面漆。 適用於室內外一般鐵材及木材構造物用之面漆。 1. 高光澤，流平性佳。 2. 漆膜堅韌、附著力強。 3. 抗濕、耐水性優良。 4. 容易施工。
光 顏 遮 重 粘 乾 漆 理 塗 總 耐 調 調 適	澤 蓋 燥 膜 論 裝 不 熱 薄 薄 用 用	度 色 力 量 度 間 度 佈 量 隔 物 度 劑 量 漆 漆	80% 以上 各色 12.5 m ² /L 以上 1.0 Kg/ L 以上 75～90 KU（25℃） 指觸 4 小時以內 濕膜 72 μ（Micron） 52.6 m ² /Gal 最少 10 小時（25℃） 55 % 以上 連續 80 ℃ No.805 松香水（OM-07） 5～10 %（視使用工具而定） 木材：No.109 油性打底漆白色 鐵材：No.992 三聚磷酸鋁防銹漆 No.906 紅丹防銹漆（OP-92） No.907 鋅鉻黃底漆（OP-93） 檸檬黃約 4 m ² /L 堅結 12 小時以內（25℃） 乾膜 35 μ（Micron） 13.9 m ² /L 13.9 m ² /Kg 間歇 120 ℃ （或按本公司指定用法施工）
貯 塗 注	藏 裝 意	安 方 事 項	正常情況下，至少一年。 刷塗、噴塗、滾塗（滾塗需用滾塗型） 1. 使用前必須充分攪拌均勻，油漆如太稠時，可酌加調薄劑調薄，但以不超過規定量為原則。 2. 被塗物表面之水份、油脂、鐵銹、污泥、損毀或鬆懈漆膜及腐蝕性鹽類等，附著污物必須清除乾淨，以確保油漆之防護功能。 3. 表面潮濕凝結有露水或在陰雨天，以及溫度過高（40℃以上）或過低（10℃以下時），應避免施工。 4. 做疊層塗裝時，必須等待下層漆膜完全乾燥後，始可施工。
備		註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員。

永記造漆工業股份有限公司

高雄市小港區沿海三路 26 號 TEL: 07-8713181 (15線)

FAX : 07-8715443 • 8715833

TFG0410