

油性水泥漆

SOLVENT-BASED ACRYLIC PAINT



- 產品號碼： 405
- 型別： 由耐候、耐鹼性非常優良之壓克力樹脂 (Acrylic Resin) 配合特殊合成樹脂與耐候性顏料精製而成外牆用溶劑型水泥面漆。
- 用途： 一般建築物之水泥外壁及混凝土、石膏、泥灰等製品之外牆用防護裝飾用面漆。
- 特性： 1. 乾燥迅速，作業性良好。
2. 耐候性優良，經久不褪色。
3. 耐鹼與耐水性特優。
4. 塗膜堅韌，附著力強。
5. 符合 CNS8144 規範。
- 規格資訊：
- 顏色： 606、608、609、618、619、625、634、650、664、665
 - 光澤度： 有光、平光
 - 總不揮發物： 55% 以上
 - 建議膜厚： 濕膜 85 μ (Micron) 乾膜 35 μ (Micron)
 - 理論塗佈量： 44.7 m²/Gal 11.8 m²/L 11.8 m²/Kg
 - 適用塗料： 底漆： No.404 白色油性水泥底漆
面漆： No.402 油性透明水泥漆
 - 比重： 1.0 Kg/L 以上
 - 粘度： 85~105KU (25°C)
- 混合調薄：
- 調薄劑： No.807 二甲苯
 - 調薄劑用量： 5~10 %
- 塗裝方法： 刷塗、滾塗、噴塗
- 乾燥時間： 指觸 1/2 小時以內 堅結 1.5 小時以內 (25°C)
- 塗裝間隔： 最少 3 小時 (25°C)
- 貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下，至少兩年。
- 注意事項：
1. 使用前必須充分攪拌均勻，油漆如太稠時，可酌加調薄劑調薄，但必須使用專用溶劑與不超過規定用量為原則。
 2. 新水泥牆因含有多量水份與游離鹼性物質，必將降低漆膜性能與附著性，必須等 2~3 星期待其完全乾燥後，水份值在 12% 以下始可施工。
 3. 被塗物表面之油脂、灰塵、水份及其他附著污物，必須清除乾淨才可施工。
 4. 深色水泥漆僅可單獨使用，不適合供調色用塗。如需調色，請用 405-1~405-3 各調色專用塗料。
 5. 油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM04XXX0405X1 V1.1 2024-05-31



永記造漆工業股份有限公司
YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG. CO., LTD.

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員

1/1

www.rainbowpaint.com.tw