



# 虹牌油漆

## 油性水泥漆

### SOLVENT-BASED ACRYLIC PAINT

|           |                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 產 品 號 碼   | No.405                                                                                                                                                                                                                        |
| 型 別       | 由耐候、耐鹼性非常優良之壓克力樹脂 (Acrylic Resin) 配合特殊合成樹脂與耐候性顏料精製而成外牆用溶劑型水泥面漆。                                                                                                                                                               |
| 用 途       | 一般建築物之水泥外壁及混凝土、石膏、泥灰等製品之外牆用防護裝飾用面漆。                                                                                                                                                                                           |
| 特 性       | 1. 乾燥迅速，作業性良好。<br>2. 耐候性優良，經久不褪色。<br>3. 耐鹼與耐水性特優。<br>4. 塗膜堅韌，附著力強。                                                                                                                                                            |
| 光 澤       | 有光、平光                                                                                                                                                                                                                         |
| 顏 色       | 606、608、609、618、619、625、634、650、664、665                                                                                                                                                                                       |
| 遮 蓋       | 7 m <sup>2</sup> /L 以上                                                                                                                                                                                                        |
| 重 量       | 1.0 Kg/L 以上                                                                                                                                                                                                                   |
| 粘 度       | 85~105KU (25°C)                                                                                                                                                                                                               |
| 乾 燥 時 間   | 指觸 1/2 小時以內      堅結 1.5 小時以內 (25°C)                                                                                                                                                                                           |
| 漆 膜 厚 度   | 濕膜 85 μ (Micron)      乾膜 35 μ (Micron)                                                                                                                                                                                        |
| 理 論 塗 佈 量 | 44.7 m <sup>2</sup> /Gal      11.8 m <sup>2</sup> /L      11.8 m <sup>2</sup> /Kg                                                                                                                                             |
| 塗 裝 間 隔   | 最少 3 小時 (25°C)                                                                                                                                                                                                                |
| 總 不 揮 發 物 | 55% 以上                                                                                                                                                                                                                        |
| 調 薄 劑 用 量 | No.807 二甲苯<br>5~10 %                                                                                                                                                                                                          |
| 適 用 底 漆   | No.404 白色油性水泥底漆                                                                                                                                                                                                               |
| 適 用 面 漆   | No.402 油性透明水泥漆                                                                                                                                                                                                                |
| 貯 藏 安 定 性 | 正常情況下，至少兩年。                                                                                                                                                                                                                   |
| 塗 裝 方 法   | 刷塗、滾塗、噴塗                                                                                                                                                                                                                      |
| 注 意 事 項   | 1. 使用前必須充分攪拌均勻，油漆如太稠時，可酌加調薄劑調薄，但必須使用專用溶劑與不超過規定用量為原則。<br>2. 新水泥牆因含有多量水份與游離鹼性物質，必將降低漆膜性能與附著性，必須等 2~3 星期待其完全乾燥後，水份值在 12% 以下始可施工。<br>3. 被塗物表面之油脂、灰塵、水份及其他附著污物，必須清除乾淨才可施工。<br>4. 深色水泥漆僅可單獨使用，不適合供調色用塗。如需調色，請用 405-1~405-3 各調色專用塗料。 |
| 備 註       | 油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。                                                                                                                                                                                                    |