



# 虹牌油漆

## 路 線 漆

### TRAFFIC PAINT

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                        |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| 產 品 號 碼     | No.1801/1802                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                        |
| 型 別         | 由特殊樹脂，配以耐候、耐水及耐磨性顏料精製而成之速乾性路線漆。                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                        |
| 用 途         | 柏油路或水泥路之分道線、斑馬線等交通標識用漆。                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                        |
| 特 性         | <ol style="list-style-type: none"><li>1. 非常快乾，在正常氣溫與氣候下 15~25 分即可通行車輛。</li><li>2. 漆膜堅韌，附著性、耐磨性非常優異，使用時間較一般普通品長久。</li><li>3. 具有高度耐水性與耐鹼性，噴塗水泥路面，不受其鹼性侵蝕。</li><li>4. 不滲透柏油，路面不會因滲出柏油而使路線模糊不白。</li><li>5. 具有優良耐候性，經久日晒、雨淋，不變黃、不粉化。</li></ol>                           |                       |                        |
| 光 澤         | 平光 ~ 半光                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                        |
| 顏 色         | 白色、黃色、紅色、黑色與綠色                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                        |
| 遮 蓋 力       | 8 m <sup>2</sup> /L 以上                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                        |
| 重 量         | 1.3 Kg/L 以上                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                        |
| 黏 度         | 70~100 KU(25℃)                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                        |
| 不 黏 胎 時 間   | 15 分以上                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                        |
| 漆 膜 厚 度     | 濕膜 250μ (Micron)                                                                                                                                                                                                                                                    | 乾膜 100μ (Micron)      |                        |
| 理 論 塗 佈 量   | 15.1 m <sup>2</sup> /Gal                                                                                                                                                                                                                                            | 4.0 m <sup>2</sup> /L | 3.0 m <sup>2</sup> /Kg |
| 塗 裝 間 隔     | 最少 1 小時                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                        |
| 固 體 容 積     | 40% 以上                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                        |
| 調 薄 劑       | 路線漆專用調薄劑或甲苯                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                        |
| 調 薄 劑 用 量   | 5~10% (不含清洗工具)                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                        |
| 貯 藏 安 定 性   | 正常情況下，至少一年。                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                        |
| 塗 裝 方 法     | 刷塗、無氣噴塗、滾塗                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                        |
| 施 工 注 意 事 項 | <ol style="list-style-type: none"><li>1. 路線漆之施工以噴塗為原則，刷塗或滾塗施工時，須採取同一方向之快速塗刷，忌往返倒刷，以防柏油滲出。</li><li>2. 泥砂路面，應在施工之前掃除乾淨，以免砂塵原因而附著不良。</li><li>3. 使用前應攪拌均勻，油漆如太稠時應用甲苯調薄，過多或異種稀釋劑會影響路線漆之耐久性，甚至發生膠化分離現象。</li><li>4. 潮濕路面不可施工，施工時應實施交通管制，夏季為 15~25 分，冬季為 20~30 分。</li></ol> |                       |                        |
| 備 註         | 油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                        |

PDM171802XX V1.2

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員。

## 永記造漆工業股份有限公司

高雄市小港區沿海三路 26 號 TEL: 07-8713181 (15線)

FAX: 07-8715443 • 8715833

TFG0410