平光型水性水泥漆





產品號碼: 860

型 别: 由耐水、耐鹼性非常優異之水性樹脂,配合遮蓋顏料及添加劑精製而成之平光型

水性水泥漆。

用 途: 辦公大樓、觀光飯店、公共場所、醫院、店鋪、住宅等水泥、磚造物、石膏等內

部構造物之防護、裝飾用面漆。

特 性: 1.使用清水為溶劑,無公害及引火危險。

2.以清水為調薄劑,可大幅降低施工費用。
3.具有平光外觀,塗膜堅固,外表美觀柔和。

4.耐水性、耐鹼性優良,符合 CNS 4940 規範。

規格資訊: 顏 色: 白色、各色

光 澤 度 : 平光 總不揮發物: 50% 以上

建議膜厚: 濕膜 90μ (Micron) 乾膜 35μ (Micron)

理論塗佈量: 42.0 m/Gal 11.1 m/L 8.5 m/Kg 適用塗料: 底 漆: No.410-1 水性水泥底漆

No.467 高渗透型強效防水底漆

No.2457 水性多功能底漆

此 重: 1.3 以上 遮蓋力: 7 m²/L 以上

混合調薄: 調 薄 劑: 自來水

調薄劑用量: 10~20% (視塗裝方式而定)

塗裝方法: 噴塗、刷塗、滾塗

乾燥時間: 指觸 1/2 小時以內 堅結2 小時以內 (25℃)

塗裝間隔: 最少3小時

貯藏安定性: 保存期間: 正常情況下,至少二年。

注 意 事 項 : 1.使用前必須充分攪拌均勻,油漆如太稠時,可酌加清水調薄,但以不超過規定用

量為原則。

2.被塗物表面之油脂、灰塵、水份及其他附著污物,必須清除乾淨才可施工。

3. 調色時請用虹牌調色用水性水泥漆。

4.新水泥牆因含有多量水份與游離鹼性物質,必將降低漆膜性能與附著性,必須等

2~3 星期,待其完全乾燥後,水份值在12%以下,始可施工。 5.油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。



PDM410XX0860X1 V1.2 2025-10-20