



虹牌油漆

永保新樹脂砂漿

EPOXY MORTAR

產品號碼	No. 1022
型別	由環氧樹脂、硬化劑及級配砂砂構成之砂漿。
用途	重機械廠、化工廠、電子廠、裝配廠、實驗室、GMP 藥廠、手術房、廢水處理廠、坡道、車庫、倉庫等地面。
特性	<ol style="list-style-type: none">1. 與水泥及鋼鐵面之附着力強，不龜裂、不剝落。2. 機械性能特優，能耐堆高機及大型車輛輾壓。3. 耐廣泛之酸、鹼、溶劑等化學藥品。4. 不受冷熱溫差之影響而變形。5. 緻密、耐磨、熱絕緣性優良。
顏色	天然色
重量	1.1 Kg/L 以上（樹脂混合物）
粘度	膏狀
乾燥時間	指觸 6 小時以內 堅結 12 小時以內 完全硬化 7 天（25°C）
漆膜厚度	3 m/m 及 5 m/m 或指定厚度
理論塗佈量	7 kg/m ² （3 m/m） 11.5 kg/m ² （5 m/m）
塗裝間隔	最少 12 小時
混合比	主劑：硬化劑：級配砂砂 = 3：1：20（重量比）或按公司指定之比例
可用時間	30 分鐘（樹脂砂漿混合漆 25°C）
調薄劑	No.1005 永保新調薄劑（SP-12）（僅可以用於清洗工具）
調薄劑用量	不得摻用
適用面漆	No.1001 永保新面漆（EP-04） No.1015 永保新無容劑面漆 No.1026 永保新砂漿用補土
貯藏安定性	正常情況下，至少一年。
塗裝方法	手工鏝敷
施工注意事項	<ol style="list-style-type: none">1. 主劑與硬化劑必須按規定的比例均勻調合，再加入級配砂砂攪拌均勻。2. 陰雨或大氣相對濕度在 85% RH 以上時，應避免施工，尤以表面潮濕者，必須使之完全乾燥。3. 水泥面含水率需 12% 以下，超過 12% 需以火焰強制乾燥。4. 水泥面強度至少 150Kg/cm² 以上，不可有油漬、砂粒或灰塵。5. 施工時請戴手套，以免皮膚接觸。6. 本產品混合比為標準比例，若須要其他要求，請洽詢本公司技術部門。

PDM191022XX V1.1

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員。

永記造漆工業股份有限公司

高雄市小港區沿海三路 26 號 TEL: 07-8713181 (15線)

FAX: 07-8715443 · 8715833

TFG0410