



# 虹牌油漆

## 橡膠柏油漆

### RAINBOW C.R. TAR PAINT

產 品 號 碼	No. 1455
型 別	由氯化橡膠、精煉柏油及鋁粉顏料精製而成之防銹漆。
用 途	船底、水線部位及鋼鐵構造物用防銹底漆，最適於地下管道防銹工程。
特 性	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 乾燥迅速，附著力極強。</li> <li>2. 耐候性極優。</li> <li>3. 耐海水性極優。</li> <li>4. 漆膜堅牢、柔韌。</li> <li>5. 耐電蝕性優良。</li> <li>6. 價格較低廉。</li> </ol>
光 澤	平光
顏 色	黑色
遮 蓋 力	20 m <sup>2</sup> /L 以上
重 量 度	1.0 Kg/L 以上
黏 度	70~95 KU (25°C)
乾 燥 時 間	指觸 1 小時以內                      堅結 3 小時以內 (25°C)
漆 膜 厚 度	濕膜 105 μ (Micron)              乾膜 50 μ (Micron)
理 論 塗 佈 量	36.0 m <sup>2</sup> /Gal                      9.5 m <sup>2</sup> /L                      9.5 m <sup>2</sup> /Kg
塗 裝 間 隔	最少 4 小時                      最多 4 個月
總 不 揮 發 物	60% 以上
調 薄 劑	No. 1407 橡膠漆調薄劑 (RP-71)
調 薄 劑 用 量	5~10% (不含清洗工具)
適 用 底 漆	No 908 金屬表面處理劑 (伐銹底漆) (SP-01/02) No.1021 無機鋅粉預塗底漆 (SP-09)
適 用 面 漆	虹牌橡膠船底防污漆
貯 藏 安 定 性	正常情況下，至少一年。
塗 裝 方 法	噴塗、刷塗、滾塗
施 工 注 意 事 項	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 使用前必須充分攪拌均勻，油漆如太稠時，可酌加調薄劑調薄，但以不超過規定用量為原則。</li> <li>2. 被塗物表面之水份、油脂、鐵銹、污泥、損毀或鬆解舊漆膜及腐蝕性鹽類等附著污物必須清除乾淨，以確保油漆防護功能。</li> <li>3. 表面潮濕凝結有露水或在陰雨天時，以及溫度過高 (40°C 以上) 或過低 (10°C 以下)，應避免施工。</li> <li>4. 做疊層塗裝時，必須等待下層漆膜完全乾燥後，始可施工。</li> </ol>
備 註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。