



虹牌油漆

永麗樹脂耐高溫底漆

VINYL ESTER SEALER / PRIMER (FOR HIGH TEMPERATURE)

產 品 號 碼	No.1615HT
型 別	由不飽和聚酯樹脂與促進劑所構成之二液型底漆。
用 途	鋼管、貯槽、工廠設施等構造物專用之接著底漆。
特 性	1. 乾燥迅速，四小時即可做上塗。 2. 具優良之附著性與可撓性。 3. 耐水、耐溶劑、耐藥品及防蝕性特優。 4. 與不飽和聚酯樹脂之 FRP 積層或永麗玻璃鱗片塗料層間附著特優。 5. 可瞬間耐溫達 180℃。
顏 色	透明
重 量	1.0 Kg/L 以上（混合漆）
粘 度	70~90 KU（混合漆 25℃）
乾 燥 時 間	指觸 1 小時以內 堅結 4 小時以內（25℃）
塗 裝 間 隔	最少 4 小時 最多 10 天
漆 膜 厚 度	乾膜 50~100 μ （Micron） 濕膜 50~100 μ （Micron）
理 論 塗 佈 量	0.1 Kg/m ² （乾膜 100 μ ）
混 合 比	主劑：促進劑=100：1~1.5（重量比）（或依製造廠商規定比例）
調 薄 劑	丙酮、MIBK（清洗工具用）
可 用 時 間	20 分鐘以內（25℃）
總 不 揮 發 物	98 $\pm$ 2 %
固 體 容 積	98 $\pm$ 2 %
適 用 上 塗 漆	不飽和聚酯樹脂之 FRP 積層或鱗片漆等之永麗系統
施 工 法	無氣噴塗、刷塗、滾塗
保 存 條 件	須貯存於 5℃ 以下
保 存 期 限	三個月 / 5℃ 一個月 / 25℃ 十二天 / 30℃
施 工 注 意 事 項	1. 被塗面之水份、油脂、灰塵等附著污物必須清除乾淨。 2. 塗裝器具用完後，應即洗淨以免發生硬化膠固。
備 註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。