



虹牌油漆

永美塑膠船底防銹漆

VINYL ANTI-CORROSIVE

產 品 號 碼	SP-32 (VA-11)
型 別	由氯乙烯樹脂及鋁粉顏料構成之鋼鐵、鍍鋅鐵件及輕金屬用防銹漆。
用 途	船底、水線、船邊、甲板、船上構造物用防銹底漆。
特 性	<ol style="list-style-type: none"> 1. 乾燥極速。 2. 耐海水性及耐油性極優。 3. 漆膜堅牢、柔韌。 4. 抗電蝕性優良。
光 澤	平光
顏 色	銀色、銀紅色
閃 火	26°C (80°F) 以上
重 量	1.2 Kg/L 以上
粘 度	70~90 KU (25°C)
乾 燥 時 間	指觸 30 分以內 堅結 2 小時以內 (25°C)
漆 膜 厚 度	濕膜 100 μ (4.0 mil) 乾膜 40 μ (1.6 mil)
理 論 塗 佈 量	37.9 m ² /Gal 10.0 m ² /L 8.3 m ² /Kg
塗 裝 間 隔	最少 3 小時 (25°C)
固 體 容 積	40% 以上
調 薄 劑	SP-36 永美塑膠漆調薄劑
調 薄 劑 用 量	5~10% (不含清洗工具)
適 用 底 漆	No.908 金屬表面處理劑 (伐銹底漆) (SP-01/02) No.1006 永保新鋅粉底漆 (EP-03) (EPOXY 類底漆)
適 用 面 漆	永美面漆、無錫滑膜型船底防污漆
貯 藏 安 定 性	正常情況下，至少一年。
塗 裝 方 法	無氣噴塗、刷塗
注 意 事 項	<ol style="list-style-type: none"> 1. 天候陰雨、有霧或濕度超過 85% RH 時，勿施工塗刷永美漆類。 2. 塗刷永美防銹漆前，鋼鐵表面必須清理乾淨，並塗刷一道金屬表面處理劑以免漆膜劣化。 3. 為分辨油漆道數，應分別以銀色及銀紅色交互使用。
備 註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。