



虹牌油漆

永保新透明水泥鋼構底漆

EPOXY CLEAR CEMENT STEEL PRIMER

產 品 號 碼	No. 1073
型 別	由環氧樹脂 (Epoxy Resin) 及特殊硬化劑構成之兩液型透明底漆。
用 途	水泥壁、水泥管道及水泥製品及鋼構面防蝕、耐化用透明底漆。
特 性	1. 耐水、耐海水及耐污水性能優異。 2. 耐酸、耐鹼性非常優良。 3. 塗膜堅韌且附著力強。 4. 耐磨損性良好。
顏 色	透明液體
重 量	0.85 Kg/L 以上 (混合漆)
粘 度	50~65 KU (混合漆 25°C)
乾 燥 時 間	指觸 2 小時以內 堅結 12 小時以內 完全硬化 7 天(25°C)
漆 膜 厚 度	濕膜 100 μ (Micron) 乾膜 25 μ (Micron)
理 論 塗 佈 量	38.0 m ² /Gal 10.0 m ² /L 11.0 m ² /Kg
塗 裝 間 隔	最少 12 小時 最多 5 天 (25°C) 3 天 (30°C)
混 合 比	主劑：硬化劑=3：0.4 (重量比)
總 不 揮 發 物	30% 以上 (混合漆)
可 用 時 間	4 小時 (混合漆 25°C)
調 薄 劑	No. 1005 永保新調薄劑 (SP-12)
調 薄 劑 用 量	0~5% (不含清洗工具)
適 用 面 漆	永保新面漆、優麗面漆、永氟龍面漆
貯 藏 安 定 性	正常情況下，至少一年。
塗 裝 方 法	刷塗、無氣噴塗、滾塗
施 工 注 意 事 項	1. 主劑及硬化劑必須按規定比例均勻調合後才可使用。 2. 被塗物表面之水份、油脂、污泥及灰塵等附著污物必須清除乾淨。 3. 陰雨或大氣相對濕度在 85% RH 以上時，應避免施工，尤以表面潮濕者，必須使之完全乾燥，才可施工。 4. 塗裝器具用完後，應立即洗淨。 5. 在貯槽內施工時，必須注意充分的通風。 6. 塗裝間隔超過規定時間時，必須將漆面磨粗以增加附著力。
備 註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM101073XX V1.2

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員。

永記造漆工業股份有限公司

高 雄 市 小 港 區 沿 海 三 路 26 號 TEL: 07-8713181 (15線)

FAX: 07-8715443 • 8715833

TFG0410