永保新透明水泥底漆
EPOXY CLEAR CEMENT PRIMER

產品號碼	No. 1073
型別	由環氧樹脂（Epoxy Resin）及特殊硬化劑構成之兩液型透明底漆。
用途	水泥壁、水泥管道及水泥製品等防水、防鹼用透明底漆。
特性	1. 耐水、耐海水及耐污水性能優異。 2. 耐酸、耐鹼性非常優良。 3. 塗膜堅韌且附著力強。 4. 耐磨損性良好。
顏色	透明液體
重量	0.85 Kg/L 以上（混合漆）
粘度	50～65 KU (混合漆 25℃)
乾燥時間	指觸 2 小時以內　　堅結 12 小時以內　　完全硬化 7 天(25℃)
漆膜厚度	濕膜 100 μ（Micron）　　乾膜 25 μ（Micron）
理論塗佈量	38.0 ㎡/Gal　　10.0 ㎡/L　　11.0 ㎡/Kg
塗裝間隔	最少 12 小時　　最多 5 天 (25℃)　　3 天 (30℃)
混合比	主劑：硬化劑＝3：0.4 (重量比)
總不揮發物	30% 以上（混合漆）
可用時間	4 小時 (混合漆 25℃)
調薄劑	No. 1005 永保新調薄劑（SP-12）
調薄劑用量	0～5% （不含清洗工具）
適用面漆	永保新面漆、優麗面漆、永氟龍面漆
貯藏安定性	正常情況下，至少一年。
塗裝方法	刷塗、無氣噴塗、滾塗
施工注意事項	1. 主劑及硬化劑必須按規定比例均勻調合後才可使用。 2. 被塗物表面之水份、油脂、污泥及灰塵等附著污物必須清除乾淨。 3. 陰雨或大氣相對濕度在 85% RH 以上時，應避免施工，尤以表面潮濕者，必須使之完全乾燥，才可施工。 4. 塗裝器具用完後，應立即洗淨。 5. 在貯槽內施工時，必須注意充分的通風。 6. 塗裝間隔超過規定時間時，必須將漆面磨粗以增加附著力。
備註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

永記造漆工業股份有限公司
高雄市小港區沿海三路 26 號　TEL：07-8713181（15線）
FAX：07-8715443・8715833