

# 永保新無溶劑彈性面漆

## SOLVENTLESS EPOXY ELASTOMER COATING



- 產品號碼： 1080
- 型別： 由特殊環氧樹脂 (Modified Epoxy Resin) 及硬化劑，配以耐化學性顏料精製而成之二液型無溶劑具彈性、延伸性之塗料。
- 用途： 橋樑、牆壁、屋頂、管道等水泥或鋼鐵構造物防蝕、防漏。
- 特性： 1.耐油、耐水、耐化學藥品及防蝕等性能非常優異。  
2.漆膜具彈性及延伸性，能承受水泥熱膨脹收縮造成之龜裂。  
3.與鋼鐵及水泥面之附著力特優。  
4.刷塗一道即得 200  $\mu$  (Micron) 以上無針孔之厚漆膜，無縫、不滲漏。  
5.耐機械磨損性及電氣絕緣性佳。
- 規格資訊：
- 顏色： 灰色或指定色
- 光澤度： 80% 以上
- 總不揮發物： 95% 以上 (混合漆)
- 建議膜厚： 濕膜 375  $\mu$  (Micron) 乾膜 350  $\mu$  (Micron)
- 理論塗佈量： 10 m<sup>2</sup>/Gal
- 適用塗料： 底漆： No.1073 永保新透明水泥底漆  
面漆： No.751 優麗彈性面漆
- 比重： 1.2 Kg/L 以上 (混合漆)
- 遮蓋力： 5 m<sup>2</sup>/L 以上 (混合漆)
- 粘度： 膏狀 (25°C)
- 其他資訊： 顏料份：10% 以上 (混合漆)
- 混合調薄： 調薄劑： No.1005 永保新調薄劑 (SP-12)  
(僅可用於清洗工具)
- 可使用時間： 1 小時以內 (混合漆 25°C)
- 塗裝方法： 刷塗、滾塗或鏟敷
- 乾燥時間： 指觸 6 小時以內 堅結 24 小時以內 完全硬化 7 天 (25°C)
- 塗裝間隔： 最少 24 小時 最多 2 天 (20°C)
- 貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下，至少一年。
- 注意事項：
- 1.主劑及硬化劑必須按規定比例均勻調合，方可使用。
  - 2.被塗物表面之水份、油脂、灰塵等附著污物必須清除乾淨。
  - 3.陰雨或大氣相對濕度在 85% RH 以上時，應避免施工。尤以表面潮濕者，被塗物含水率超過 20% 以上時，必須以火焰強制乾燥。
  - 4.塗裝間隔超過規定時間，必須將漆面磨粗以增加附著力。
  - 5.塗裝器具用完後，應即洗淨。

PDM19XXX1080X1 V1.0 2024-05-01