



虹牌油漆

永保新無溶劑彈性面漆

SOLVENTLESS EPOXY ELASTOMER COATING

產品號碼	No. 1080
型別	由特殊環氧樹脂 (Modified Epoxy Resin) 及硬化劑，配以耐化學性顏料精製而成之二液型無溶劑具彈性、延伸性之塗料。
用途	橋樑、牆壁、屋頂、管道等水泥或鋼鐵構造物防蝕、防漏。
特性	<ol style="list-style-type: none">1. 耐油、耐水、耐化學藥品及防蝕等性能非常優異。2. 漆膜具彈性及延伸性，能承受水泥熱膨脹收縮造成之龜裂。3. 與鋼鐵及水泥面之附著力特優。4. 刷塗一道即得 200 μ (Micron) 以上無針孔之厚漆膜，無縫、不滲漏。5. 耐機械磨損性及電氣絕緣性佳。
光澤度	80% 以上
顏色	灰色或指定色
遮蓋力	5 m ² /L 以上 (混合漆)
重量	1.2 Kg/L 以上 (混合漆)
黏度	膏狀 (25°C)
乾燥時間	指觸 6 小時以內 堅結 24 小時以內 完全硬化 7 天 (25°C)
漆膜厚度	濕膜 375 μ (Micron) 乾膜 350 μ (Micron)
理論塗佈量	10 m ² /Gal
塗裝間隔	最少 24 小時 最多 2 天 (20°C)
總不揮發物	95% 以上 (混合漆)
顏料份	10% 以上 (混合漆)
可用時間	1 小時以內 (混合漆 25°C)
調薄劑	No. 1005 永保新調薄劑 (SP-12) (僅可用於清洗工具)
適用底漆	No.1073 永保新透明水泥底漆
適用面漆	No.751 優麗彈性面漆
貯藏安定性	正常情況下，至少一年。
塗裝方法	刷塗、滾塗或鏟敷
施工注意事項	<ol style="list-style-type: none">1. 主劑及硬化劑必須按規定比例均勻調合，方可使用。2. 被塗物表面之水份、油脂、灰塵等附著污物必須清除乾淨。3. 陰雨或大氣相對濕度在 85% RH 以上時，應避免施工。尤以表面潮濕者，被塗物含水率超過 20% 以上時，必須以火焰強制乾燥。4. 塗裝間隔超過規定時間，必須將漆面磨粗以增加附著力。5. 塗裝器具用完後，應即洗淨。