

優麗防霉漆

POLYURETHANE ANTI-MILDEW PAINT



- 產品號碼： 500-2
- 型別： 由壓克力樹脂、Polyol Resin 聚合物及不變黃聚異氰酸酯(Polyisocyanate)硬化劑，防霉顏料所構成之二液型防霉用面漆。
- 用途： 混凝土、水泥壁、鋼構物、鋁材等表面之防霉塗料。
- 特性： 1.防霉性極優，符合 JIS Z 2911(1981)防霉抗性規格。
2.光澤度高，表面平滑美觀。
3.候性特佳，經久不變色、不失光。
4.藥品性非常優良，不易受酸、鹼、油脂、溶劑及鹽類等腐蝕性物質浸蝕。
5.具有優越之附著性與硬度及耐磨性。
- 規格資訊：
- 顏色： 白色或指定色
- 光澤度： 有光
- 體積固含量： 50% 以上 (混合漆)
- 建議膜厚： 濕膜 60 μ (Micron) 乾膜 30 μ (Micron)
- 理論塗佈量： 62.8 m²/Gal 16.6 m²/L
- 適用塗料： 底漆： 鋼鐵面：
No.1075 永保新三聚磷酸鋁防銹底漆
No.1009 永保新靖色防銹底漆 (EP-02)
No.1006 永保新鋅粉底漆 (EP-03)
No.1050 永保新 M.I.O 防銹底漆 (EP-20)
No.1001 永保新面漆 (EP-04)
水泥面：
No.410-1 水性水泥底漆
No.1002 永保新白底漆
No.1073 永保新透明水泥底漆
- 粘度： 65~85 KU (混合漆 25°C)
- 其他資訊： 塗裝系統：
混凝土：
1. No.410-1/No.500-2/No.500-2
2. No.1073/No.1002/No.500-2/No.500-2
鋼材：
1. No.1027/No.1009/No.500-2/No.500-2
2. No.1075/No.1009/No.500-2/No.500-2
- 混合調薄： 調薄劑： No.736 優麗漆調薄劑
調薄劑用量： 10~15% (重量率)
混合比： 主劑：硬化劑=85：15 (重量比)
可使用時間： 4 小時 (混合漆 25°C)
- 塗裝方法： 無氣噴塗、刷塗
- 乾燥時間： 指觸 1 小時以內 堅結 6 小時以內 完全硬化 7 天 (25°C)
- 塗裝間隔： 最少 15 小時 最多 5 天
- 貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下，至少一年。
重量(運輸)： 1.00 Kg/L 以上 (混合物，因色而異)
閃點： 20°C (68°F) 以上 (混合漆)
- 注意事項： 1.主劑與硬化劑必須按規定比例均勻調合。
2.陰雨或潮濕時，儘量避免施工，尤以表面潮濕者，必須使之完全乾燥。

PDM410X05002X1 V1.0 2024-05-01



永記造漆工業股份有限公司
YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG. CO., LTD.

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員

1/2

www.rainbowpaint.com.tw

優麗防霉漆

POLYURETHANE ANTI-MILDEW PAINT



- 注意事項：
- 3.各項工具於使用畢，須立即洗淨。
 - 4.塗裝間隔超過規定時間，必須將漆面磨粗，以確保附著力。
 - 5.硬化劑桶蓋必須蓋緊，以防與空氣中水份反應產生氣泡而膠化。
 - 6.工時應做有效管制，一次噴塗勿超過 80μ ，以免產生氣泡。
 - 7.有關上述塗裝系統僅供參考，如有特殊要求請向本公司洽詢。

