



虹牌油漆

優麗防霉漆

POLYURETHANE ANTI-MILDEW PAINT

產 品 號 碼	No.500-2
用 途 特 性	由壓克力樹脂、Polyol Resin 聚合物及不變黃聚異氰酸酯(Polyisocyanate)硬化劑，防霉顏料所構成之二液型防霉用面漆。 混凝土、水泥壁、鋼構物、鋁材等表面之防霉塗料。 1.防霉性極優，符合 JIS Z 2911(1981)防霉抗性規格。 2.光澤度高，表面平滑美觀。 3. 候性特佳，經久不變色、不失光。 4. 藥品性非常優良，不易受酸、鹼、油脂、溶劑及鹽類等腐蝕性物質浸蝕。 5. 具有優越之附著性與硬度及耐磨性。
光 澤	有光
顏 色	白色或指定色
閃 光 點	20°C (68°F) 以上 (混合漆)
重 量 度	1.00 Kg/L 以上 (混合物，因色而異)
粘 度	65~85 KU (混合漆 25°C)
乾 漆 時 間	指觸 1 小時以內 堅結 6 小時以內 完全硬化 7 天 (25°C)
漆 膜 厚 度	濕膜 60 μ (Micron) 乾膜 30 μ (Micron)
塗 佈 量	62.8 m ² /Gal 16.6 m ² /L
可 固 化 時 間	最少 15 小時 最多 5 天
混 調 容 積 比	4 小時 (混合漆 25°C)
調 劑 用 量	50% 以上 (混合漆)
適 用 底 漆	主劑：硬化劑=85：15 (重量比) No.736 優麗漆調薄劑 10~15% (重量率) 鋼鐵面：No.1075 永保新三聚磷酸鋁防銹底漆 No.1009 永保新靖色防銹底漆 (EP-02) No.1006 永保新鋅粉底漆 (EP-03) No.1050 永保新 M.I.O 防銹底漆 (EP-20) No.1001 永保新面漆 (EP-04) 水泥面：No.410-1 水性水泥底漆 No.1002 永保新白底漆 No.1073 永保新透明水泥底漆
塗 裝 系 統	混凝土：1. No.410-1/No.500-2/No.500-2 2. No.1073/No.1002/No.500-2/No.500-2 鋼 材：1. No.1027/No.1009/No.500-2/No.500-2 2. No.1075/No.1009/No.500-2/No.500-2
貯 藏 安 定 性	正常情況下，至少一年。
塗 裝 方 式	無氣噴塗、刷塗
注 意 事 項	1. 主劑與硬化劑必須按規定比例均勻調合。 2. 陰雨或潮濕時，儘量避免施工，尤以表面潮濕者，必須使之完全燥。 3. 各項工具於使用畢，須立即洗淨。 4. 塗裝間隔超過規定時間，必須將漆面磨粗，以確保附著力。 5. 硬化劑桶蓋必須蓋緊，以防與空氣中水份反應產生氣泡而膠化。 6. 工時應做有效管制，一次噴塗勿超過 80 μ，以免產生氣泡。 7. 有關上述塗裝系統僅供參考，如有特殊要求請向本公司洽詢。

PDM4105002X V1.0

最新版次，請參照公司網頁； 如查無資料，請洽業務人員。

永記造漆工業股份有限公司

高雄市小港區沿海三路 26 號 TEL: 07-8713181 (15線)

FAX: 07-8715443 · 8715833

TFG0410