



虹牌油漆

永保新濺水區防蝕塗料(噴塗型)

EPOXY SPLASH ZONE COATING

產 品 號 碼	No. 1085SP
型 別	由特殊環氧樹脂構成之二液型高固型噴塗型防蝕被覆。
用 途	主要用於海岸、碼頭設施，長期暴露、浸泡於海水、濺潑區之鋼材及混凝土結構。
特 性	<ol style="list-style-type: none"> 1. 對鋼鐵及混凝土表面潮濕、銹蝕面滲透性強，能抑制銹蝕及風化漫延。 2. 耐水性特優，具優良抗陰極防蝕性。 3. 漆膜堅硬而柔韌，耐磨性特優。 4. 耐油性及耐藥性極優。 5. 一次噴塗可達 1000 μ 乾膜以上。
光 澤	半光
顏 色	各色
重 量	1.4 Kg/L 以上 (因色而異) (混合漆)
黏 度	120 Ku 以上 (混合漆) (25°C)
乾 燥 時 間	指觸 2 小時以內 堅結 8 小時以內 完全硬化 7 天 (25°C)
漆 膜 厚 度	濕膜 1660 μ (Micron) 乾膜 1500 μ (Micron)
固 體 容 積	90% 以上
理 論 塗 佈 量	0.6 m ² /L 0.43 m ² /Kg
塗 裝 間 隔	最少 12 小時 最多 7 天 (20°C)
調 薄 劑	No. 1005 永保新調薄劑 (SP-12) (僅可用於清洗工具)
適 用 底 漆	No.700 聚異氰酸酯樹脂鱗片鋅粉濕氣硬化型防銹漆 No.1073 永保新透明水泥底漆
適 用 面 漆	永保新、優麗漆系統面漆
貯 藏 安 定 性	正常情況下，至少一年。
混 合 比	主劑：硬化劑 = 86.7：13.3 (重量比)
塗 裝 方 法	無氣噴塗 (刷塗時需使用短毛鬃刷，滾塗時需使用短毛滾筒)
無 氣 噴 塗 作 業	噴嘴尺寸 0.035"~0.045" 空氣壓力 5~6 Kg/cm ² 壓縮比 60：1 或更大
施 工 注 意 事 項	<ol style="list-style-type: none"> 1. 主劑及硬化劑必須按規定比例均勻調合。 2. 塗裝器具用完後，應即洗淨。 3. 貯槽內之施工時，須注意予以充分通風。 4. 水泥或鋼材表面不可有明水，有明水需以抹布擦乾或以風吹除。 5. 若非含水率高而是有水氣上昇造成壓力的水泥面，則無法附著。 6. 水泥面需以 3000~4000 psi 的高壓水或鋼刷 (手動或電動) 清除表面苔蘚、灰屑、油污等不潔物。

PDM101085SP V1.2

最新版次，請參照公司網頁； 如查無資料，請洽業務人員。

永記造漆工業股份有限公司

高雄市小港區沿海三路 26 號 TEL: 07-8713181 (15線)

FAX: 07-8715443 • 8715833

TFG0410