



# 虹牌油漆

## 油性透明水泥漆

### SOLVENT-BASED ACRYLIC PAINT, CLEAR

|           |                                                                                                                                                                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 產 品 號 碼   | No.402                                                                                                                                                             |
| 型 別       | 由耐鹼及耐候性非常優良之壓克力（Acrylic Resin）樹脂構成之外牆用透明水泥塗料。                                                                                                                      |
| 用 途       | 油性有色水泥漆之上層亮光油及石膏泥灰製品之保護金油。                                                                                                                                         |
| 特 性       | <ol style="list-style-type: none"><li>1. 乾燥快、作業性良好。</li><li>2. 耐水、耐候性非常良好，能保持長久光澤度。</li><li>3. 對水泥、石膏、泥灰等製品有良好附著性。</li><li>4. 耐鹼性良好。</li></ol>                     |
| 外 觀       | 透明液體                                                                                                                                                               |
| 重 量       | 0.9 Kg/ L 以上                                                                                                                                                       |
| 乾 燥 時 間   | 指觸 1/2 小時以內      堅結 2 小時以內（25℃）                                                                                                                                    |
| 漆 膜 厚 度   | 濕膜 80 $\mu$ （Micron）      乾膜 30 $\mu$ （Micron）                                                                                                                     |
| 理 論 塗 佈 量 | 47.0 m <sup>2</sup> /Gal      12.5 m <sup>2</sup> /L                                                                                                               |
| 塗 裝 間 隔   | 最少 3 小時                                                                                                                                                            |
| 總 不 揮 發 物 | 35 % 以上                                                                                                                                                            |
| 調 薄 劑     | No.807 二甲苯                                                                                                                                                         |
| 調 薄 劑 用 量 | 0~5 %                                                                                                                                                              |
| 貯 藏 安 定 性 | 正常情況下，至少兩年。                                                                                                                                                        |
| 塗 裝 方 法   | 刷塗、滾塗、噴塗                                                                                                                                                           |
| 注 意 事 項   | <ol style="list-style-type: none"><li>1. 新水泥牆因含有多量水份與游離鹼性物質，必將降低漆膜性能與附著性，必須等 2~3 星期待其完全乾燥後，水份值在 12% 以下始可施工。</li><li>2. 被塗物表面之油脂、灰塵、水份及其他附著污物，必須清除乾淨才可施工。</li></ol> |
| 備 註       | 油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。                                                                                                                                         |