



# 虹牌油漆

## 水線漆

RAINBOW C.R. B/T

產 品 號 碼	SP-18 / SP-19 (RB-21~22)		
型 別	由氯化橡膠 (Chlorinated Rubber) 及耐候性顏料構成之水線漆。		
用 途	水線部位用面漆。		
特 性	<ol style="list-style-type: none"><li>乾燥極速，附著力極優。</li><li>耐海水性優良。</li><li>漆膜堅韌耐磨。</li><li>耐候性極優。</li><li>耐海上浮油性極優。</li></ol>		
光 澤 度	半光		
顏 色	SP-18 棕紅色 / SP-19 綠色		
閃 火 點	26°C (80°F) 以上		
重 量	1.25 Kg/L 以上		
黏 度	70~85 KU (25°C)		
乾 燥 時 間	指觸 1/2 小時以內		堅結 2 小時以內 (25°C)
漆 膜 厚 度	濕膜 85 μ (3.4 mil)		乾膜 35 μ (1.4 mil)
理 論 塗 佈 量	44.6 m²/Gal	11.8 m²/L	9.4 m²/Kg
塗 裝 間 隔	最少 4 小時 (25°C)		
固 體 容 積	41% 以上		
調 薄 劑	No.1407 橡膠漆調薄劑 (RP-71)		
調 薄 劑 用 量	5~10% (不含清洗工具)		
適 用 底 漆	SP-16 橡膠一度船底防銹漆 (RA-11)		
貯 藏 安 定 性	正常情況下，至少一年。		
塗 裝 方 法	無氣噴塗、刷塗、滾塗		
施 工 注 意 事 項	<ol style="list-style-type: none"><li>使用前必須充分攪拌均勻，油漆如太稠時，可酌加調薄劑調薄，但以不超過規定用量為原則。</li><li>被塗物表面之水份、油脂、鐵锈、污泥、損毀或鬆懈舊漆膜及腐蝕性鹽類等附著污物必須清除乾淨。</li><li>表面潮濕凝結有露水或在陰雨天時，應避免施工。</li></ol>		
備 註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。		