



虹牌油漆

水性環氧樹脂透明底漆

WATER-BASED EPOXY CLEAR PRIMER/SEALER

產品號碼	No. 1030CP
型別	由水性環氧樹脂及特殊硬化劑構成之二液型水性透明底漆。
用途	水泥壁面、水泥製品、水泥製板、石膏板及混凝土磚牆等防水防鹼用透明底漆。
特性	<ol style="list-style-type: none">1. 具優異之耐水性、耐鹼性。2. 塗膜堅韌且附著力良好。3. 與上塗溶劑型及無溶劑環氧樹脂及 PU 相容性非常良好。
顏色	微黃透明
重量	0.9 Kg/L 以上 (混合漆)
黏度	50~65 KU (混合漆 25°C)
乾燥時間	指觸 4 小時以內 堅結 12 小時以內 完全硬化 7 天 (25°C)
漆膜厚度	濕膜 40 μ (Micron) 乾膜 15 μ (Micron)
理論塗佈量	94.6 m ² /Gal 25 m ² /L
塗裝間隔	最少 14 小時 (25°C)
混合比	主劑：硬化劑=25：75
總不揮發物	35% 以上 (混合漆)
可用時間	30 分以內 (混合漆 25°C)
調薄劑	自來水
調薄劑用量	0~5% (不含清洗工具)
貯藏安定性	正常情況下，至少二年。
塗裝方法	刷塗、噴塗、滾塗
注意事項	<ol style="list-style-type: none">1. 被塗物表面之水份、油脂、污泥、灰塵，等附著污物，必須清除乾淨。2. 主劑與硬化劑必須按規定比例混合後才可使用。3. 陰雨或相對濕度在 85% RH 以上時，應避免施工。4. 塗裝器具用完後，應立即洗淨。