



# 虹牌油漆

## 船舶漆

### SUPERMARINE

產品號碼	SP-60 (OF-53) / SP-61 (OF-51) / SP-65 (OF-56) / SP-74
型別	由長油性醇酸樹脂及耐候性顏料構成之船舶面漆。
用途	船上構物、鋼鐵構造物、甲板配件、內部艙房及木器類用面漆。
特性	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 外表美觀，保光澤力強。</li> <li>2. 耐磨性、耐候性優良。</li> <li>3. 與油性底漆及橡膠性底漆之附著力強。</li> <li>4. 能耐熱至 80°C (176°F)。</li> <li>5. 耐海水及耐油性優良。</li> <li>6. 容易施工。</li> </ol>
光澤	有光
顏色	SP-60 (OF-53) #30 / SP-61 (OF-51) 白色 SP-65 (OF-56) 各色 / SP-74 各色
閃火點	25°C (77°F) 以上
重黏度	1.1 Kg/L 以上
乾燥時間	指觸 3 小時以內      堅結 15 小時以內 (25°C)
漆膜厚度	濕膜 70μ (2.8 mil)      乾膜 35μ (1.4 mil)
理論塗佈量	54.9 m <sup>3</sup> /Gal      14.5 m <sup>3</sup> /L      13.2 m <sup>3</sup> /Kg
塗裝間隔	最少 24 小時 (25°C)
固體容積	50.0 % 以上
調薄劑	No. 805 松香水 (OM-07)
調薄劑用量	5~10% (不含清洗工具)
適用底漆	SP-54 紅丹漆 (OP-91) No. 920 鋅鉻鐵鉛紅防銹底漆 (LZI) (OP-94) SP-55 鋅鉻黃底漆 (OP-93) SP-56 防銹漆 (OP-95)
無氣噴塗作業	噴嘴 Graco 621, 721 (相似品亦可代用) 空氣壓力 3~5 kg/cm <sup>2</sup> 壓縮比 45:1 或 33:1
貯藏安定性	正常情況下，至少一年。
塗裝方法	無氣噴塗、刷塗、滾塗
備註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。