

產品號碼：1029

型別：由環氧樹脂 (Epoxy Resin)、特殊硬化劑及級配砂構成之流展型樹脂砂漿。

用途：重機械廠、化工廠、電子廠、裝配廠、實驗室、GMP 藥廠、手術房、地下停車場、坡道、車庫等地面。

特性：  
1.與水泥及鋼鐵面之附著力強，不龜裂、不剝落。  
2.機械性能特優，能耐堆高機及大型車輛輾壓。  
3.耐廣泛之酸、鹼、溶劑等化學藥品。  
4.不受冷熱溫差之影響而變形。  
5.研磨流平性佳，不回粘砂布。  
6.镘敷後砂漿面自行流平、不浮油、可直接上塗無溶劑面漆，不須補土層，省時、省工。

規格資訊：顏色：天然色

VOC 含量：10 g/L 以下

體積固含量：96 % 以上

總不揮發物：98±2

建議膜厚：1~3 m/m(厚塗型)加砂 0.3-0.5mm(薄塗型) 不加砂

理論塗佈量：7.0 Kg/m<sup>2</sup> (3 mm) 0.27kg/m<sup>2</sup> (0.3mm)

適用塗料：底漆：NO.1073 NO.1073SL 或公司建議底漆

面漆：No.1001 永保新面漆 (EP-04)

No.1015 永保新無溶劑面漆

No.2005 永保新紋理漆

NO.2006 永保新高固型止滑漆

比重：1.0 Kg/L 以上 (樹脂混合物) 1.5Kg/L 以上(含砂)

粘度：1000-2800cps 純樹脂

包裝規格：GAL：主劑：4KG 硬化劑：2KG 砂：10KG

一組：主劑：20KG 硬化劑：10KG 砂：50KG

建議道數：一道或依素地情況設計

混合調薄：調薄劑：SP-12 永保新調薄劑，或公司指定調薄劑。

調薄劑用量：不得摻用 (僅可用於清洗工具)

混合比：主劑：硬化劑：砂砂 = 20 : 10 : 50 (重量比)或公司指定之配比

可使用時間：20分鐘 (樹脂砂漿混合物 25°C)

塗裝方法：手工镘敷(厚塗型) 滾塗(薄塗型)

乾燥時間：指觸 6 小時以內 (25°C) 指觸 10 小時以內 (15°C)

堅結 24 小時以內 (25°C) 堅結 48 小時以內 (15°C)

完全硬化 7 天 (25°C) 完全硬化 10 天 (15°C)

塗裝間隔：最少 24 小時 (25°C) 最少 48 小時 (15°C)

15°C 48hr-60hr (上塗環氧，PU 面漆)或公司所指定之面漆在無髒污汙染下

35°C 24hr-48hr (上塗環氧，PU 面漆)或公司所指定之面漆在無髒污汙染下

貯藏安定性：保存期間：正常情況下，至少一年。

注意事項：1.主劑及硬化劑必須按規定比例均勻調合，再加入級配砂攪拌均勻。

2.被塗物表面之水份、油脂、污泥及灰塵等附著污物必須清除乾淨。

3.陰雨或大氣相對濕度在 85% RH 以上時，應避免施工，尤以表面潮濕時必須使之完全乾燥。

# 環氧樹脂流展型樹脂砂漿



- 注意事項：
- 4. 水泥面含水率需在 12% 以下，超過 12% 需以火焰強制乾燥。
  - 5. 水泥面強度至少  $150\text{Kg/cm}^2$  以上不可有油漬、砂粒或灰塵。
  - 6. 施工時請戴手套，以避免皮膚接觸。
  - 7. 本產品混合比為標準比例，若須要其他要求，請洽詢本公司技術部門。