



虹牌油漆

永保新多用途底漆

EPOXY UNIVERSAL PRIMER

產型用特	品號	碼別用途性	SP-49 由環氧樹脂及特殊硬化劑，配以防蝕顏料精製而成之防蝕底漆。 鋼鐵面及非金屬面之活用型底漆。 1. 漆膜堅韌，富可撓性。 2. 對鋼鐵面、熱浸鍍鋅面及非鐵金屬面之附着力優異。 3. 耐水、耐海水、耐汽油及一般化學藥品之性能優異。 4. 能於 5°C 以上硬化。 5. 可上塗氯化橡膠漆、聚氯乙烯漆等，對環氧脂漆及聚胺基甲酸酯漆則有很長的塗裝間隔。 6. 適用於焊道修補、組裝破損時修補及濕式噴砂時的底塗。
顏光遮重黏乾漆固理塗	色澤蓋	度力量度積量	黃色 平光 5 m ² /L 以上 1.3 Kg/L 以上 (混合漆) 70~90 KU (混合漆) 指觸 1 小時以內 堅結 2 小時以內 完全硬化 7 天 (25°C) 濕膜 88~175 μ (Micron) 乾膜 50~100 μ (Micron) 57% 43.0 m ² /Gal 11.4 m ² /L @ 50 μ
混可調調適貯塗施	合用薄劑用面安裝	比間劑量漆性方法	對氯化橡膠漆及聚氯乙烯漆而言最少 3 小時，最多 7 天 (30°C) 對環氧樹脂及聚胺基甲酸酯漆而言最少 6 小時，最多 2 個月 (30°C) 主劑：硬化劑 = 86：14 (重量比，依桶上標示混合) 6 小時以上 (25°C) No.1005 永保新調薄劑 (SP-12) 5~10% (不含清洗工具) 永保新漆、優麗漆、永美塑膠漆、氯化橡膠漆 正常情況下，至少三年。 無氣噴塗、刷塗、滾塗、有氣噴塗
備		註	1. 主劑及硬化劑必須按規定比例，均勻調合，不需靜置時間即可施工。 2. 被塗物表面之水份、油脂、污泥、灰塵等附著物須清除乾淨，鋼鐵表面須噴砂至 SIS-Sa2-1/2 的程度。 3. 陰雨或大氣相對濕度在 85% RH 以上時或底材溫度低於露點 3°C 以下時，避免施工。 4. 塗裝器具用完後，應立即洗淨。 5. 在儲槽內之施工，必須注意充份的通風。 油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。