## 有光型水性水泥漆

## **GLOSS EMULSION PAINTS**



產品號碼: 650

型 别: 由耐水、耐鹼性非常優異之水性樹脂為主要成份,配合耐候顏料及添加劑精製而

成之有光型水性水泥漆。

用 途: 辦公大樓、觀光飯店、公共場所、醫院、店鋪、住宅等水泥內壁之防護、裝飾用

面漆。

特 性: 1.使用清水為溶劑,無公害及引火危險。

2.以清水為調薄劑,可大幅降低施工費用。 3.具有高度光澤,塗膜堅固,外表美觀。

4.耐水性、耐鹼性優良。

規格資訊: 顏 色: 白色、淺色

光澤度: 有光

建議 膜 厚 : 濕膜  $90\mu$  (Micron) 乾膜  $35\mu$  (Micron)

理論塗佈量: 42.0 m<sup>2</sup>/Gal 11.0 m<sup>2</sup>/L

適用塗料: 底 漆: No.410-1 水性水泥底漆

 比
 重:
 1.2 Kg/L 以上

 遮蓋力:
 10 m²/L 以上

魁 度: 85~105 KU (25°C)

混合調薄: 調 薄 劑: 自來水

調薄劑用量: 5~10%

塗裝方法: 噴塗、刷塗、滾塗

乾燥時間: 指觸 1/2 小時以內 堅結 3 小時以內 (25℃)

塗裝間隔: 最少4小時

貯藏安定性: 保存期間: 正常情況下,至少三年。

注 意 事 項 : 1.使用前必須充分攪拌均勻,油漆如太稠時,可酌加清水調薄,但以不超過規定用

量為原則。

2.被塗物表面之油脂、灰塵、水份及其他附著污物,必須清除乾淨才可施工。

3. 調色時請用虹牌調色用水性水泥漆。

4.新水泥牆因含有多量水份與游離鹼性物質,必將降低漆膜性能與附著性,必須等 2~3星期待其完全乾燥後,水份值在12%以下,始可施工。

5.油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM410XX0650X2 V1.0 2024-05-01