



虹牌油漆

永麗玻璃纖維積層塗料 (耐高溫抗強酸型)

VINYL ESTER FIBER GLASS MULTILAYER COATING, HT

產 品 號 碼	No.1606HT
型 別	由不飽和聚酯樹脂及玻璃纖維構成之塗料。
用 途	本系統防蝕積層適用於耐強酸之桶槽裡襯及地板塗裝。
特 性	<ol style="list-style-type: none"> 1. 堅硬、平滑、無縫不滲透。 2. 耐強酸性特強，特別適用於嚴重之腐蝕環境。 3. 與金屬面之附着力強、不龜裂、不剝落。 4. 不受冷熱溫差之影響而變形。 5. 耐油性強，如原油、成品油、燃料用油、石油腦及無鉛汽油等無軟化之不良現象。
重 量	1.0 Kg/L 以上 (混合物)
粘 度	150~350CPS (#4 / 60rpm) (混合物 25°C)
耐 熱 溫 度	最高 120°C (依化學品及濃度而定)
乾 燥 時 間	指觸 20 分鐘以內 堅結 1 小時以內 (25°C)
塗 裝 間 隔	最少 1 小時 最多 3 天
塗 膜 厚 度	1.2~1.5 m/m (EM-600 一次積層) 0.9~1.2 m/m (EM-450 一次積層) 0.6~0.9 m/m (EM-300 一次積層) 0.15~0.3 m/m (EM-25~EM-30 一次積層)
實 際 塗 佈 量	1.9~2.2 Kg/m ² (EM-600 一次積層樹脂用量) 1.4~1.7 Kg/m ² (EM-450 一次積層樹脂用量) 0.8~1.1 Kg/m ² (EM-300 一次積層樹脂用量) 0.2~0.4 Kg/m ² (EM-25~EM-30 一次積層樹脂用量)
混 合 比	主劑：促進劑 = 100：1~2 (重量比) (或依製造廠商規定比例)
調 薄 劑	不得摻用
可 用 時 間	20 分鐘以內 (混合物 25°C)
總 不 揮 發 物	98 ± 2 %
固 體 容 積	98 ± 2 %
適 用 底 漆	水泥面：No.1615CP 鋼鐵面：No.1615SP
適 用 上 塗 漆	No.1607HT 永麗面漆(耐高溫抗強酸型)
施 工 法	手工積層法
保 存 期 限	三個月 / 5°C 一個月 / 25°C 十二天 / 30°C
施 工 注 意 事 項	<ol style="list-style-type: none"> 1. 調薄劑僅供清洗工具，不可加入其中使用。 2. 主劑及硬化劑須充分攪拌均勻，玻璃纖維須完全浸潤，不可殘留氣泡。 3. 陰雨、潮濕氣候或大氣相對濕度在 85% RH 以上時避免施工。 4. 水泥面含水率需 12% 以下，超過 12% 需以火焰強制乾燥。 5. 水泥面強度至少 150 Kg/cm² 以上，不可有油漬、砂粒或灰塵。 6. 施工時請戴手套，以避免皮膚接觸。 7. 施工現場最好有冷凍貨櫃儲存材料，以免變質。 8. 桶槽內施工，應有通風設施裝置。

PDM701606HT V1.0

最新版次，請參照公司網頁； 如查無資料，請洽業務人員。

永記造漆工業股份有限公司

高雄市小港區沿海三路 26 號 TEL: 07-8713181 (15線)

FAX: 07-8715443 · 8715833

TFG0410