



虹牌油漆

油性水泥底漆(白色)

SOLVENT-BASED ACRYLIC PRIMER

產 品 號 碼	No.404		
型 別	由耐鹼性特優之壓克力樹脂，配合耐鹼性鈦白粉及填充顏料精製而成之外牆用溶劑型水泥底漆。		
用 途	適用於水泥製品之打底用漆。		
特 性	1. 乾燥迅速，作業性優良。 2. 附著力特強。 3. 耐鹼性優良。		
光 澤	平光		
顏 色	白色		
遮 蓋	7 m ² /L 以上		
重 量	1.4 Kg/ L 以上		
粘 度	85~105 KU (25℃)		
乾 燥 時 間	指觸 1/2 小時以內	堅結 1.5 小時以內 (25℃)	
漆 膜 厚 度	濕膜 80 μ (Micron)	乾膜 40 μ (Micron)	
理 論 塗 佈 量	47.0 m ² /Gal	12.5 m ² /L	
塗 裝 間 隔	最少 3 小時 (25℃)		
總 不 揮 發 物	60% 以上		
調 薄 劑	No.807 二甲苯		
調 薄 劑 用 量	5~10 %		
適 用 面 漆	No.401/No.416/No.415 油性水泥漆各色	No.402 油性透明水泥漆	
	No.405 深色油性水泥漆	No.417 油性水泥漆金色	
貯 藏 安 定 性	正常情況下，至少兩年。		
塗 裝 方 法	刷塗、滾塗、噴塗		
注 意 事 項	1. 使用前必須充分攪拌均勻，油漆如太稠時，可酌加調薄劑調薄。但必須使用專用溶劑與不超過規定用量為原則。 2. 新水泥牆因含有多量水份與游離鹼性物質，必將降低漆膜性能與附著性，必須等 2~3 星期待其完全乾燥後，水份值在 12% 以下始可施工。 3. 被塗物表面之油脂、灰塵、水份及其他附著污物，必須清除乾淨才可施工。		
備 註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。		

PDM040404XX V1.2

最新版次，請參照公司網頁； 如查無資料，請洽業務人員。

永記造漆工業股份有限公司

高雄市小港區沿海三路 26 號 TEL: 07-8713181 (15線)

FAX: 07-8715443 • 8715833

TFG0410