

油性水泥底漆 (白色)

SOLVENT-BASED ACRYLIC PRIMER



- 產品號碼： 404
- 型別： 由耐鹼性特優之壓克力樹脂，配合耐鹼性鈦白粉及填充顏料精製而成之外牆用溶劑型水泥底漆。
- 用途： 適用於水泥製品之打底用漆。
- 特性： 1.乾燥迅速，作業性優良。
2.附著力特強。
3.耐鹼性優良。
- 規格資訊：
- 顏色： 白色
 - 光澤度： 平光
 - 總不揮發物： 68% 以上
 - 建議膜厚： 濕膜 80 μ (Micron) 乾膜 40 μ (Micron)
 - 理論塗佈量： 47.0 m^2/Gal 12.5 m^2/L
 - 適用塗料： 面漆： No.401/No.416/No.415 油性水泥漆各色
No.402 油性透明水泥漆
No.405 深色油性水泥漆
No.417 油性水泥漆金色
- 比重： 1.4 Kg/L 以上
- 遮蓋力： 7 m^2/L 以上
- 粘度： 85~105 KU (25°C)
- 混合調薄：
- 調薄劑： No.807 二甲苯
 - 調薄劑用量： 5~10 %
- 塗裝方法： 刷塗、滾塗、噴塗
- 乾燥時間： 指觸 1/2 小時以內 堅結 1.5 小時以內 (25°C)
- 塗裝間隔： 最少 3 小時 (25°C)
- 貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下，至少兩年。
- 注意事項：
- 1.使用前必須充分攪拌均勻，油漆如太稠時，可酌加調薄劑調薄。但必須使用專用溶劑與不超過規定用量為原則。
 - 2.新水泥牆因含有多量水份與游離鹼性物質，必將降低漆膜性能與附著性，必須等 2~3 星期待其完全乾燥後，水份值在 12% 以下始可施工。
 - 3.被塗物表面之油脂、灰塵、水份及其他附著污物，必須清除乾淨才可施工。
 - 4.油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM04XXX0404X1 V1.0 2024-05-01



永記造漆工業股份有限公司
YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG. CO., LTD.

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員

1/1

www.rainbowpaint.com.tw