



虹牌油漆

永麗面漆 (耐高溫抗強酸型)

VINYL ESTER FINISH, HT

產 品 號 碼	No.1607HT
型 別	由不飽和聚酯樹脂配合顏料精製而成之二液型塗料。
用 途	管線、貯槽、地板之防蝕裡襯及 FRP 面漆抗強酸用。
特 性	1. 漆膜堅韌、不龜裂、不剝落。 2. 與 FRP 積層之附著性優異。 3. 耐強酸及防蝕性特優。 4. 耐石油油品，如原油、成品油、燃料用油、石油腦及無鉛汽油等，無軟化現象之不良反應。 5. 乾燥迅速。
顏 色	白色、灰色、棕色或指定色
遮 蓋 力	5 m ² /L 以上 (混合漆)
重 量	1.0 Kg/L 以上 (混合漆)
粘 度	68~78KU (混合漆 25°C)
乾 燥 時 間	指觸 2 小時以內 堅結 8 小時以內 (25°C)
漆 膜 厚 度	乾膜 50~100 μ (Micron) 濕膜 50~100 μ (Micron)
耐 熱 溫 度	可瞬間耐溫達 180°C
理 論 塗 佈 量	34.4 m ² /Gal (乾膜 100 μ)
混 合 比	主劑：促進劑=100：0.8~1.5 (重量比) (或依製造廠商規定比例)
可 用 時 間	20 分鐘以內 (混合漆 25°C)
總 不 揮 發 物	98 ± 2 %
固 體 容 積	98 ± 2 %
調 薄 劑	丙酮、MIBK (清洗工具用)
適 用 底 漆	No.1606HT 永麗玻璃纖維積層塗料 (耐高溫抗強酸型) No.1612HT 永麗玻璃鱗片塗料 (耐高溫抗強酸型)
施 工 方 法	刷塗、滾塗、無氣噴塗
保 存 期 限	三個月 / 5°C 一個月 / 25°C 十二天 / 30°C
施 工 注 意 事 項	1. 調薄劑僅供清洗工具，不可加入其中使用。 2. 主劑及硬化劑須充分攪拌均勻，玻璃纖維須完全浸潤，不可殘留氣泡。 3. 陰雨、潮濕氣候或大氣相對濕度在 85% RH 以上時避免施工。 4. 施工時請戴手套，以避免皮膚接觸。 5. 施工現場最好有冷凍貨櫃儲存材料，以免變質。 6. 桶槽內施工，應有通風設施裝置。
備 註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM701607HT V1.1

最新版次，請參照公司網頁； 如查無資料，請洽業務人員。

永記造漆工業股份有限公司

高雄市小港區沿海三路 26 號 TEL: 07-8713181 (15線)

FAX: 07-8715443 • 8715833

TFG0410