

永麗面漆(耐高溫抗強酸型)

VINYL ESTER FINISH, HT



產品號碼： 1607HT

型別： 由不飽和聚酯樹脂配合顏料精製而成之二液型塗料。

用途： 管線、貯槽、地板之防蝕裡襯及 FRP 面漆抗強酸用。

- 特性：
1. 漆膜堅韌、不龜裂、不剝落。
 2. 與 FRP 積層之附著性優異。
 3. 耐強酸及防蝕性特優。
 4. 耐石油油品，如原油、成品油、燃料用油、石油腦及無鉛汽油等，無軟化現象之不良反應。
 5. 乾燥迅速。

規格資訊：

顏色： 白色、灰色、棕色或指定色

體積固含量： 98 ± 2 %

總不揮發物： 98 ± 2 %

建議膜厚： 乾膜 50~100 μ (Micron) 濕膜 50~100 μ (Micron)

理論塗佈量： 34.4 m²/Gal (乾膜 100 μ)

適用塗料： 底漆： No.1606HT 永麗玻璃纖維積層塗料 (耐高溫抗強酸型)
No.1612HT 永麗玻璃鱗片塗料 (耐高溫抗強酸型)

比重： 1.0 Kg/L 以上 (混合漆)

遮蓋力： 5 m²/L 以上 (混合漆)

粘度： 68~78KU (混合漆 25°C)

其他資訊： 耐熱溫度：可瞬間耐溫達 180°C

混合調薄： 調薄劑： 丙酮、MIBK (清洗工具用)

混合比： 主劑：促進劑=100：0.8~1.5 (重量比)
(或依製造廠商規定比例)

可使用時間： 20 分鐘以內 (混合漆 25°C)

塗裝方法： 刷塗、滾塗、無氣噴塗

乾燥時間： 指觸 2 小時以內 堅結 8 小時以內 (25°C)

貯藏安定性： 保存期間： 三個月 / 5°C； 一個月 / 25°C； 十二天 / 30°C

- 注意事項：
1. 調薄劑僅供清洗工具，不可加入其中使用。
 2. 主劑及硬化劑須充分攪拌均勻，玻璃纖維須完全浸潤，不可殘留氣泡。
 3. 陰雨、潮濕氣候或大氣相對濕度在 85% RH 以上時避免施工。
 4. 施工時請戴手套，以避免皮膚接觸。
 5. 施工現場最好有冷凍貨櫃儲存材料，以免變質。
 6. 桶槽內施工，應有通風設施裝置。
 7. 油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM70X1607HTX1 V1.0 2024-05-01