



虹牌油漆

橡 膠 漆

RAINBOW CHLOR RUBBER FINISH

產 品 號 碼	No.1401 / 1404 / 1405 / 1406 / 1412 / 1451 / 1451-1 / 1456
型 別	由氯化橡膠 (Chlorinated Rubber) 及特殊合成樹脂為主要原料，配以耐酸顏料精製而成之橡膠面漆。
用 途	船舶、橋樑、貯槽、發電廠及化學工廠等之鋼鐵構造物與設施防蝕用面漆。
特 性	1. 乾燥迅速，在短時間內可以做疊層塗裝。 2. 塗膜堅韌，耐磨性與附著性非常良好。 3. 抗酸性薰氣的環境及對油濺潑等性能良好。 4. 耐水及防蝕性能優良。 5. 容易施工。
光 澤	20~65%
顏 色	白色及指定色
遮 蓋	8 m ² /L 以上
重 量	1.1 Kg/L 以上
黏 度	70~85 KU (25°C)
耐 屈 曲	6 m/m ϕ 合格
耐 鹽 水	浸 3% NaCl : 72 小時 合格
耐 酸 性	浸 5% H ₂ SO ₄ : 24 小時 合格
耐 水 性	浸清水 48 小時 合格
乾 燥 時 間	指觸 1 小時以內 堅結 6 小時以內 (25°C)
漆 膜 厚 度	濕膜 110 μ (Micron) 乾膜 40 μ (Micron)
理 論 塗 佈 量	34.0 m ² /Gal 9.0 m ² /L 8.2 m ² /Kg
塗 裝 間 隔	最少 4 小時
總 不 揮 發 物	45% 以上
調 薄 劑 用 量	No. 1407 橡膠漆調薄劑 (RP-71)
適 用 底 漆	5~10% (不含清洗工具)
	No. 1402 橡膠紅丹防銹底漆 (RP-63) No. 1449 橡膠鋅鉻鐵鉛紅底漆 (RP-64)
	No. 1403 橡膠防銹底漆 (RP-65) No. 1450 橡膠鋅鉻黃底漆 (RP-67)
	No. 1452 橡膠 MIO 防銹底漆 (RP-68)
	(如有技術質詢，請於本公司技術服務部)
貯 藏 安 定 性	正常情況下，至少一年。
塗 裝 方 法	無氣噴塗、刷塗、滾塗
注 意 事 項	1. 使用前必須充分攪拌均勻，油漆如太稠時，可酌加橡膠調薄劑調薄，但以不超過規定用量為原則。 2. 被塗物表面之水份、油脂、污泥、損毀或鬆解舊漆膜及腐蝕性鹽類等附著污物必須清除乾淨。 3. 表面潮濕、凝結有露水或在陰雨天時，應避免施工。 4. 做耐酸、鹼防蝕塗裝時，必須做底、面各二次以上以確保防酸、鹼功能。 5. 使用在無機鋅粉漆上時，必須先做一層中塗漆，以防氣泡發生。
備 註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。
PDM141404XX V1.2	最新版次，請參照公司網頁； 如查無資料，請洽業務人員。

永記造漆工業股份有限公司

高雄市小港區沿海三路 26 號 TEL: 07-8713181 (15線)

FAX: 07-8715443 • 8715833

TFG0410