



虹牌油漆

永麗玻璃鱗片塗料 (耐高溫抗強酸型)

VINYL ESTER GLASS FLAKE LINING, HT

產品號碼	No.1612HT
型別	由不飽和聚酯樹脂及玻璃鱗片構成之耐高溫塗料。
用途	耐酸、鹼、水、溶劑等桶槽之裡襯塗裝。
特性	1. 堅硬、平滑、無縫不滲透。 2. 耐化性特強，特別適用於嚴重之腐蝕環境。 3. 與金屬面及水泥面之附著力強、不龜裂、不剝落。 4. 不受冷熱溫差之影響而變形。 5. 可瞬間耐溫達 180°C。
顏色	白色、棕色、灰色
重量	1.10 Kg/L 以上
粘度	45000 cps 以上 (25°C)
乾燥時間	指觸 2 小時以內 堅結 8 小時以內 (25°C)
塗裝間隔	最少 8 小時 最多 3 天
漆膜厚度	乾膜 250 μ m 濕膜 250 μ m
理論塗佈量	0.55 Kg/m ² , 7.57 m ² /Gal (500 μ m); 1.1 Kg/m ² , 3.78 m ² /Gal (1mm)
混合比	主劑：促進劑=100：1 (重量比)
調薄劑	丙酮、MIBK (清洗工具用)
可用時間	60 分鐘以內 (30°C); 80 分鐘以內 (25°C)
總不揮發物	98 $\pm$ 2 %
固體容積	98 $\pm$ 2 %
適用底漆	水泥面：No.1615CP 鋼鐵面：No.1615HT
適用面漆	No.1607HT 永麗面漆 (耐高溫抗強酸型)
施工法	無氣噴塗、刷塗、滾塗
保存條件	須貯存於 5°C 以下
保存期限	三個月 / 5°C 一個月 / 25°C 十二天 / 30°C
施工注意事項	1. 調薄劑僅供清洗工具，不可加入其中使用。 2. 主劑及硬化劑須充分攪拌均勻，施工須表面平整，不可有針孔。 3. 陰雨、潮濕氣候或大氣相對濕度在 85% RH 以上時避免施工。 4. 施工時請戴手套，以避免皮膚接觸。 5. 硬化劑可隨溫度做調整，須向塗料製造商詢問。
備註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。