

單液 PU 防水材

SINGLE COMPONENT POLYURETHANE / POLYUREA



- 產品號碼： 789
- 型別： 由聚氨基甲酸酯（PU）樹脂、填充顏料及特殊助劑精心配製而成之高性能防水材料。
- 用途： 各式建築物屋頂、陽台、浴室、空中花園等防水工程。
- 特性： 1.黏著特性極佳。
2.塗膜強韌、具高彈性、不滲水及不水解。
3.無須依比例預先攪拌混和，施工簡單方便。
- 規格資訊：
- 顏色： 灰色
- 總不揮發物： 90% 以上
- 建議膜厚： 建議 1~2mm
- 理論塗佈量： 每組 10Kg 平均塗佈面積約 1 坪（參考用量）。
- 適用塗料：
- 底漆： No.1073 永保新透明水泥底漆、
No.785 優麗防水膜底漆（一液型）
（或本公司推薦之其他底漆）
- 面漆： No.781 優麗防水膜耐候型面漆、
No.747 優麗單液 PU 面漆
（或本公司推薦之其他面漆）
- 粘度： 3000~10000cps (25°C)
- 混合調薄：
- 調薄劑： No.736 優麗漆調薄劑
- 可使用時間： 2 小時內 (25°C)
- 塗裝方法： 鏟塗、滾塗、刷塗皆可。
- 乾燥時間： 指觸 6 小時以內 堅結 24 小時以內 完全硬化 7 天 (25°C)
- 塗裝間隔： 最少 16 小時 最多 3 天 (25°C)
- 貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下，至少八個月。(25°C，室內勿陽光直射)
- 注意事項：
- 不應在潮濕、污染或粉化的水泥素地施工。
 - 溫度低於 15°C 下，薄膜硬化速度將變慢。
 - 一次施工若超過 2mm 厚，可能造成塗膜乾燥速度變慢及產生氣泡。
 - 使用前須充分搖勻，打開包裝後盡快使用完。
 - 有其它相關需求請洽本公司。
 - 油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM71XXX0789X1 V1.0 2024-05-01



永記造漆工業股份有限公司
YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG. CO., LTD.

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員

1/1

www.rainbowpaint.com.tw