



虹牌油漆

單液 PU 防水材

SINGLE COMPONENT POLYURETHANE / POLYUREA

產 品 號 碼	No.789
型 別	由聚氨基甲酸酯 (PU) 樹脂、填充顏料及特殊助劑精心配製而成之高性能防水材。
用 途	各式建築物屋頂、陽台、浴室、空中花園等防水工程。
產 品 特 色	1. 黏著特性極佳。 2. 塗膜強韌、具高彈性、不滲水及不水解。 3. 無須依比例預先攪拌混和，施工簡單方便。
顏 色	灰色
粘 度	3000~10000cps (25°C)
乾 燥 時 間	指觸 6 小時以內 堅結 24 小時以內 完全硬化 7 天 (25°C)
漆 膜 厚 度	建議 1~2mm
塗 裝 間 隔	最少 16 小時 最多 3 天 (25°C)
理 論 塗 佈 量	每組 10Kg 平均塗佈面積約 1 坪 (參考用量)。
總 不 揮 發 分	90% 以上
使 用 時 間	2 小時內 (25°C)
調 薄 劑	No.736 優麗漆調薄劑
適 用 面 漆	No. 781 優麗防水膜耐候型面漆、No.747 優麗單液 PU 面漆 (或本公司推薦之其他面漆)
適 用 底 漆	No. 1073 永保新透明水泥底漆、No.785 優麗防水膜底漆 (一液型) (或本公司推薦之其他底漆)
保 存 期 限	正常情況下，至少八個月。(25°C，室內勿陽光直射)
塗 裝 方 法	鏟塗、滾塗、刷塗皆可。
施工方式及注意事項	1. 不應在潮濕、污染或粉化的水泥素地施工。 2. 溫度低於 15°C 下，薄膜硬化速度將變慢。 3. 一次施工若超過 2mm 厚，可能造成塗膜乾燥速度變慢及產生氣泡。 4. 使用前須充分搖勻，打開包裝後盡快使用完。 5. 有其它相關需求請洽本公司。
備 註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。