



虹牌油漆

永保新混凝土注射用接著劑

EPOXY INJECTION ADHESIVE FOR CONCRETE

產品號碼	No.1091
型別	由環氧樹脂 (EPOXY RESIN) 與特殊硬化劑構成之二液型接著劑。
用途	混凝土裂縫修補及補強，或混凝土對鋼板之強力接著。
特性	<ol style="list-style-type: none">1. 對混凝土及鋼板之接著強度非常高。2. 黏度低，經注射法施工後可滲進混凝土的細縫中。3. 物、化性極優，符合 ASTM C 881 之要求。4. 耐油性、耐水性及耐藥品性極優。5. 對潮濕面之附著強度優異。
顏色	透明
比重	1.0 Kg/L 以上 (混合物)
黏度	750 CPS (混合物)
膠化時間	30 分鐘以上 (混合物)
混合比	主劑：硬化劑 = 75：25 (重量比)；或按本公司規定之比例
塗裝間隔	最少 4 小時
總不揮發物	95% 以上
清洗劑	No.1211 香蕉水 (AA)；No.1005 永保新調薄劑 (SP-12)
貯藏安定性	正常情況下，至少一年。 連續式計量，拌合注入設備。
塗裝方法	鏝填、塗敷
施工注意事項	<ol style="list-style-type: none">1. 主劑與硬化劑之計量須按比例均勻調合。2. 被塗物表面之油脂、污泥、灰塵、鐵銹及腐蝕性鹽類等附著污物，必須清除乾淨。3. 塗裝器具用完後應立即清洗。4. 由於各工程之工作條件及環境要求不同，材料規格也不同，訂購時請註明 ASTM C 881 的 TYPE、GRADE、CLASS 或其他特殊規格要求。